



n.º do processo: Não Atribuído **designação:** Capitel (Retábulo em Talha Dourada) **folha-de-obra n.º 1.**

data	designação do procedimento	materiais e produtos	quantidades	duração (h.m)	técnico	observações
6/10/2016	Registo Fotográfico do Objecto			2h	Jorge Roberto	
	Remoção e catalogação das incrustações de vidro	Rolo de Plástico		2h		
13/10/2016	Remoção e catalogação das incrustações de vidro	Rolo de Plástico		4h	Jorge Roberto	
20/10/2016	Limpeza mecânica da superfície	Bisturi; Algodão; White Spirit		2h	Jorge Roberto	
	Fixação dos estratos de superfície onde se observa destacamentos	Cola Branca (PVA + água) - Agepon da marca AGFA		2h		
27/10/2016	Fixação dos estratos de superfície onde se observa destacamentos	Cola Branca (PVA + água) - Agepon da marca AGFA		1h	Jorge Roberto	
	Limpeza mecânica da superfície	Mistura de álcool, água, e acetona em partes iguais, e umas gotas de amoníaco		3h		Apenas nas secções de sujidade mais elevada, onde não apresentasse risco de destacamento do brunido
10/11/2016	Aplicação de solvente orgânico	Algodão; Tolueno		20m	Jorge Roberto	Para remover mecanicamente o plástico da cola branca de uma colagem anterior da zona da base onde houve destacamento, e nas duas peças destacadas
	Limpeza mecânica da superfície	Bisturi; Algodão; White Spirit		3h		



17/11/2016	Aplicação de solvente orgânico	Algodão; Tolueno		10m	Jorge Roberto	
	Limpeza mecânica da cola branca na zona destacada	Bisturi		3h		
	Consolidação das 2 peças destacadas	Paraloid B72 + Xileno (6%); Rolo de Plástico		30m		
	Limpeza mecânica da superfície	Mistura de álcool, água, e acetona em partes iguais, e umas gotas de amoníaco		2h		
24/11/2016	Fixação dos estratos de superfície onde se observa destacamentos	Cola Branca (PVA + água) - Agepon da marca AGFA		2h	Jorge Roberto	
15/12/2016	Perfuração da madeira para colocação de cavilhas			15m	Jorge Roberto	
	Colagem das peças destacadas e colocação das cavilhas	2 cavilhas de madeira de 6 cm; cola branca (dispersão de PVA)		5m		
	Colocação de grampos para ajudar no aperto dos elementos			5m		
	Corte de excesso das cavilhas			5m		
	Remoção do excesso de cola			10m		
22/12/2016	Desmontagem dos grampos			5m	Jorge Roberto	
	Limpeza das incrustações de vidro	Algodão; White Spirit		2h		



n.º do processo: _____ *designação:* _____ *folha-de-obra n.º 1.*

data	designação do procedimento	materiais e produtos	quantidades	duração (h.m)	técnico	observações

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

n.º do processo: _____ *designação:* _____ *folha-de-obra n.º 1.*

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--

n.º do processo: _____ *designação:* _____ *folha-de-obra n.º 1.*

data	designação do procedimento	materiais e produtos	quantidades	duração (h.m)	técnico	observações

--	--	--	--	--	--	--