

*n.º do processo:**designação:* Coluna retabular pseudo-salomónica*folha-de-obra n.º 1.*

data	designação do procedimento	materiais e produtos	quantidades	duração (h.m)	técnico	observações
06-10-2016	registo fotográfico (digital)	bytes	129 mb	20 min.	André Fernandes	31 fotografias
06-10-2016	Observação visual	-	-	30 min.	Idem	-
06-10-2016	Limpeza por via húmida com acção mecânica (superfície)	white-spirit zaragatoa	10 ml 8 g	40 min.	Idem	lado posterior
13-10-2016	Limpeza por via húmida com acção mecânica (superfície)	white-spirit; zaragatoas	15 ml 10 g	60 min.	Idem	Idem
13-10-2016	testes de solubilidade das sujidades, e de resistência da camada cromática	white-spirit; água+álcool+teepol® (89:10:1); água, álcool, acetona, amoníaco (1:1:1:1); zaragatoas	-	10 min	Idem	Idem
13-10-2016	Limpeza por via húmida com acção mecânica (superfície)	água, álcool, acetona, amoníaco (1:1:1:1); zaragatoas	20 ml 20 g	120 min	Idem	Idem
13-10-2016	registo fotográfico (digital)	bytes	22.1 mb	1 min.	Idem	6 fotografias
20-10-2016	testes de solubilidade das sujidades, e de resistência da camada cromática	Acetona; Tolueno; White-spirit + Vulpex® (99:1); Água, álcool, acetona (1:1:1); Álcool, acetona, amoníaco (1:1)	-	15 min.	Idem	Lado posterior
20-10-2016	Limpeza por via húmida com acção mecânica (superfície)	3 a's Acetona White-spirit 4a's + teepol®	-	90 min.	Idem	Idem



		Tolueno				
20-10-2016	Observação ao microscópio e testes de solubilidade das sujidades, e de resistência da camada cromática	4 A's 3 A's Acetona Água, álcool, teepol® White spirit, Vulpex® White-spirit Tolueno	-	40 min.	André Fernandes	Lado posterior
27-10-2016	Idem	Tolueno White-Spirit 4 A's	-	15 min.	Idem	Idem
27-10-2016	Limpeza por via húmida com ação mecânica (superfície)	Tolueno; Zaragatoa;	-	120 min.	Idem	Idem
03-11-2016	Idem	4 a's	-	20 min.		Idem
10-11-2016	Idem	4 a's Tolueno white-spirit	-	150 min.	Idem	Idem
10-11-2016	Idem (suporte)	água morna	-	15 min.	Idem	Idem
10-11-2016	registo fotográfico (digital)	bytes	35,5 mb	2 min	Idem	9 imagens
17/11/2016	fixação de estratos de superfície com falta de adesão e em riscos de destacamento	dispersão aquosa de PVA (acetato de polivinilo)	20 ml	40 min.	Idem	Lado posterior e lado esquerdo
17/11/2016	Limpeza por via húmida com ação mecânica (superfície)	Tolueno	20 ml	120 min.	Idem	Lado esquerdo
17/11/2016	registo fotográfico (digital)	bytes	28,5 mb	2 min.	Idem	7 imagens
24/11/2016	Limpeza por via húmida com ação mecânica (superfície)	White spirit + vulpex® (gotas)	20 ml	150 min.	Idem	Lado esquerdo
24/11/2016	registo fotográfico (digital)	bytes	20,6 mb	2 min.	Idem	5 imagens



data	designação do procedimento	materiais e produtos	quantidades	duração (h.m)	técnico	observações
15/12/2016	Descolagem de fragmento	Tolueno Algodão	20 ml 5 g	30 min.	André Fernandes	-
15/12/2016	Colagem de fragmento	Dispersão aquosa de PVA (acetato de polivinilo) Carga (pó de castanho)	30 ml 5 g	100 min.	Idem Fernando Antunes	-
15/12/2016	registo fotográfico (digital)	bytes	171 mb	15 min.	André Fernandes	40 imagens
22/12/2016	Colagem de fraturas	Dispersão aquosa de PVA (acetato de polivinilo) Carga (pó de castanho)	30 ml 5 g	30 min.	Idem Fernando Antunes	-
22/12/2016	Preenchimento de colagens anteriores com dispersão aquosa de PVA com carga	Dispersão aquosa de PVA (acetato de polivinilo) Carga (pó de castanho)	30 ml 5 g	30 min.	André Fernandes	-
22/12/2016	Exame visual de infestação xilófaga	-	-	10 min.	Idem	Identificado <i>Anobium Punctatum</i>
22/12/2016	Análise de fibras	-	-	20 min.	Idem	Identificadas fibras de linho
22/12/2016	registo fotográfico (digital)	bytes	230 mb	30 min.	Idem	55 imagens