## Laboratório de Conservação e Restauro - Madeiras | Lab.CR-M |

| Artefactos e Estruturas em Madeira | Mobiliário | Retabulística e Talha |





## **TESTE DE EFICÁCIA DOS SOLVENTES** LIMPEZA/SOLUBILIZAÇÃO DE ESTRATOS E SUJIDADES

Identificação do Estrato/Sujidade: [verniz e anilina]

Características: Pretende-se encontrar um solvente que remova o verniz e a anilina

aplicados sobre a madeira

Solvente ou Mistura de Solventes		au d Sol				Observações	
		2	3	4	5		
álcool				Х		-	
acetona			Χ			-	
álcool + acetona (1:1)		X				-	
decapante em gel <i>Robialac</i> ®		Χ				-	
decapante aquoso <i>Robialac</i> ®	Х					-	
Brescian(R)		X				deixa resíduos de pó na superfície difíceis de remover	

FOLHA DE TESTE NÚMERO: 1		NICO RESPONSÁVEL André Fernandes	D	DATA:19/ 04 /2017					
Graus de Eficácia no Processo de Solubilização dos Estratos									
1	2	3	4	5					
Muito Eficaz	Eficaz	Eficácia Média	Pouco Eficaz	Eficácia Nula					