



Акционерное общество «Сокское карьероуправление»

ИНН 6313033397

КПП 631701001

ОГРН 1036300220365

443048, г. Самара, п. Красная Глинка, АО «СКУ», тел.: (846) 270-19-25, e-mail: SKU@SKU-SAMARA.ru

Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 24-027 действует до 28.07.2028 г.

Паспорт качества №

От 19 «июня» 2026 г., анализ №6

Порошок минеральный МП-1
(порода молотая карбонатная)

Дата отгрузки _____ Автомобиль № _____

Наименование и адрес потребителя _____

- Количество _____

н/п	Наименование показателей	Значение по ГОСТ Р 52129- 2003	Значение по ТУ 08.11.20-002- 00288171-2020	Значение фактическое	Соответствие ГОСТ Р 52129- 2003
1.	Пористость порошка, %	Не более 35	Не более 35	29.0	Соответствует
2.	Набухание образцов из смеси порошка с битумом	Не более 2.5	-	0.85	Соответствует
3.	Влажность порошка, %	Не более 1	Не более 0.05	0.08	Соответствует
4.	Содержание полуторных окислов ($Al_2O_3+Fe_2O_3$), %	Не более 1.7	Не более 1.7	0.71	Соответствует
5.	Зерновой состав %, по массе 1.25 мм 0.315 мм 0.071 мм	Не менее 100 Не менее 90 От 70—до 80	Не менее 100 Не менее 90 Не менее 70	100 94,3 73,02	Соответствует
6.	Эффективная удельная активность естественных радионуклидов, Аэфф	До 740 Бк/кг	До 740 Бк/кг	27.3	Соответствует

Заключение: соответствует ГОСТ Р 52129-2003

Начальник ОТК



Козлова Н.В.