

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ЩЕБНЯ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

К УПД № \_\_\_\_\_

на партию щебня в объеме \_\_\_\_\_ тн., грузополучатель \_\_\_\_\_

Производитель: АО «Сокское карьероуправление» Дробзавод № 1 (склад)  
месторождение: Сокское  
адрес производства: 443048, Красноглинский район, п. Красная Глинка, АО «СКУ»  
Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 24-027 действует до 28.07.2028 г.

### Результаты лабораторных исследований

анализ № 1 от 29.06.2026 г.

Фракция щебня 20 — 80 мм Насыпной вес 1.27

Марка щебня М 400 – 600

#### 1. Гранулометрический состав щебня

| Фракция<br>щебня<br>(мм) | Полные остатки на ситах (%), размер ячеек (мм) |      |      |      |
|--------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|
|                          | 100                                            | 80   | 50   | 20   |
| 20 - 80                  | 0.5                                            | 10.0 | 43.4 | 90.0 |

2. Морозостойкость F 50 циклов 50
3. Дробимость при сжатии в цилиндре в насыщенном состоянии 22.5 %
4. Класс по радиоактивности II Аэфф 38.2 Бк/кг
5. Содержание глинистых и пылевидных частиц 2.9 %
6. Содержание зерен лещадной и игловатой формы 33.0 %, Гр. 4
7. Содержание зерен слабых пород 5.7 %
8. Наличие глины в комках 0.2 %
9. Вредные примеси отсутствуют.

Заключение: соответствует ГОСТ 8267-93

Начальник ОТК \_\_\_\_\_ Козлова Н.В.

