

П А С П О Р Т № _____ ОТ « _____ » _____ 2026 г.

На отгрузку готовой щебеночно-песчаной смеси ЦПС 0-20

К УПД № _____

на партию ЦПС 0-20 в объеме _____ тн., грузополучатель _____

Производитель: АО «Сокское карьероуправление» дробзавод № 4(первый отсев)
месторождение: Сокское
адрес производства: 443048, Красноглинский район, п. Красная Глинка, АО «СКУ»

Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 24-027 действует до 28.07.2028 г.

Результаты лабораторных исследований

анализ № 20 от 29.06.2026 г.

Насыпной вес 1.35

1. Гранулометрический состав фракции 0 – 20, марка М 400

Фракция (мм)	Полные остатки на ситах (%), размер ячеек (мм)						
	20	10	5	2.5	0.63	0.16	0.05
0 – 20	0	18.5	39.3	57.6	77.0	88.5	99.1

2. Морозостойкость F 25 циклов 25

3. Дробимость при сжатии в цилиндре в насыщенном состоянии 25.0 %

4. Класс по радиоактивности II Аэфф 74.0 Бк/кг

5. Содержание глинистых и пылевидных частиц 20.0 %

6. Наличие глины в комках 0.25 %

7. Пластичность Пл 2

8. Водостойкость В 2

Начальник ОТК _____



Козлова Н.В.