

Y PRO-M

YESO MANUAL

INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN

-  Fraguado rápido
-  Alta resistencia
-  Resistente al fuego
-  Aislamiento térmico
-  Absorción acústica
-  Fácil de pintar



**Revoque manual para lograr un
Acabado fino, terso y espejado**



DESCRIPCIÓN

Y PRO-M es un yeso manual de fraguado rápido, desarrollado especialmente para trabajos de reparación, resane, nivelación puntual y aplicaciones en cielos rasos donde se requiere una rápida puesta en servicio.

Su tiempo de trabajabilidad de 5 a 7 minutos permite realizar correcciones y reparaciones de manera eficiente, reduciendo los tiempos de espera y optimizando el avance de la obra. Su excelente adherencia y fácil aplicación proporcionan superficies lisas y uniformes, listas para recibir acabados finales.

Y PRO-M es la solución ideal para obras nuevas, remodelaciones y mantenimiento, cuando la rapidez de ejecución y la calidad del acabado son factores determinantes.



**PRODUCTO FABRICADO BAJO
NORMA EUROPEA UNE-EN-13279-1**



CENTRO DE PRODUCCIÓN

Cochabamba, Carretera Oruro km 24,5
Zona Montenegro - Sipe Sipe
Cochabamba - Bolivia



VENTAS Y ASESORÍA TÉCNICA



(+591) 71743774
(+591) 63876284



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES	VALOR
Índice Pureza Piedra	≥ 90%
Principio de Fraguado	> a 2 minutos
Final de Fraguado	< a 7 minutos
Dureza Shore C	> a 45 unds.
PH	≥ 6
Densidad en Pasta	1700 kg/m³
Datos obtenidos en nuestro laboratorio	

ÁREA DE APLICACIÓN

Especialmete formulado para intervenciones rápidas:

- ✓ Reparaciones y resanes en paredes y cielos rasos.
- ✓ Colocación de fajas y refuerzos en juntas de tabiquería.
- ✓ Recuadros y protección de filos en puertas y ventanas.
- ✓ Relleno de grietas, fisuras y oquedades.
- ✓ Trabajos donde se requiera fraguado rápido.

PRESENTACIÓN

- ✓ Saco de 25 kg
- ✓ Envase de doble papel kraft
- ✓ Recubrimiento interior con capa de plástico

RENDIMIENTO

- ✓ Aproximadamente 1,5 m² por saco de 25 kg (para un espesor de 15 mm)

FORMA DE APLICACIÓN

1



Preparar la superficie limpia, seca y libre de polvo, grasa o material suelto. Colocar la faja o refuerzo (en el caso de juntas) y asentar firmemente.

2



Aplicar Y PRO-M presionando el producto sobre la faja o en el área a reparar, asegurando un llenado completo y buena adherencia.

3



Dar forma y nivelar inmediatamente con llana metálica, asegurando los filos y esquinas rectas y definidas.

4



Antes del fraguado final (5 a 7 minutos), alisar la superficie para obtener un acabado uniforme, listo para recibir acabados.



OFICINAS ADMINISTRATIVAS



Valle Sánchez km 17
Santa Cruz - Boliva



Calle Guisnai entre Irigoyen y Aranoa
Cochabamba - Boliva



ventas@refaz.com.bo
www.refaz.com.bo