



شركة الخرسانة الموحدة للخرسانة الجاهزة المحدودة
UNIBETON
ready mix



تذكرة تسليم DELIVERY NOTE

QID 2297592

2297592

Date: 29-Nov-25 التاريخ	Branch Name: QIDDIYA اسم المصنع	Plant No.: رقم المحطة: A	Order No: UB/KSA/INT/CRD/0000 رقم الطلب
Customer Name: BBI - AGC JV اسم العميل			
Contract/Project: QIDDIYA TENNIS CENTER. المشروع			
Driver Name: SHAMSU ALAM / SAUB-1922 اسم السائق	Truck No.: TM-586 رقم الشاحنة		
Location: QIDDIYA - RIYADH, KSA الموقع	Unique Mix No.: C40FM رقم الخلطة		
Grade/Class: C40 Mpa CM (SRC+26%FA+8%MS) الدرجة / النوعية	Workability (mm): 185±40 (مم) قياس الهبوط		
Temperature (°C): 32 درجة الحرارة	Free W/C ratio: 0.34 نسبة الماء	Loading time (hrs): 18:48:00 وقت التحميل	
Quantity ordered M³: 19.0 الكمية المطلوبة	Quantity delivered M³: 19.0 الكمية المعتمدة	Quantity this load M³: 9.0 الكمية المحملة	

PROBE / PLANT MEASUREMENTS قراءة المصنع			PROBE / SITE MEASUREMENTS قراءة الموقع		
الوقت (ساعة) Time (hrs)	مقياس الهبوط (مم) Workability (mm)	درجة الحرارة Concrete temp. (°C)	الوقت (ساعة) Time (hrs)	مقياس الهبوط (مم) Workability (mm)	درجة الحرارة Concrete temp. (°C)
			19:00	210-	27-ع
مشغل مصنع / مدير الفرع (الاسم / التوقيع) Plant Operator/ Branch Manager (Name and Signature) Mr. Anas Abdallah Mohammad Bahlaq			وقت البدء Time start Placing	وقت الانتهاء Time finish Placing	المجموع Aggregate Ty. Ch.
مسؤول ضبط الجودة (الاسم / التوقيع) Plant QC-Inspector (Name and Signature) Mr. Rajeev Baby			استلم ودقق ووافق عليه من قبل (الاسم / التوقيع) Received, checked and accepted by Contractor (Name and Signature) Abdul Rahman		

Equipment usage details: تفاصيل المعدات المستخدمة:	PUMP-142
--	----------

Remarks: ملاحظات:	BBI - AGC JV //ENG. FAHAD M-0546443962//
-------------------	--

Component	UoM	Design	Batch	Absrpn. %	Moist. %	Correct	Actual	Manual	Var Kg	Var %	Act Kg/m³
10MM	Kg	350.000	3150.00	1.80	0.21	3099.9	3102.9	0.0	3.0	0.10	344.8
20MM	Kg	540.000	5760.00	1.50	0.15	5692.2	5676.2	0.0	-6.0	-0.11	630.7
D.SAND	Kg	480.000	4320.00	0.90	1.15	4330.8	4334.8	0.0	4.0	0.09	481.6
W.SAND	Kg	300.000	2700.00	1.62	4.85	2787.2	2784.2	0.0	-3.0	-0.11	309.4
FA	Kg	112.000	1008.00	0.00	0.00	1008.0	1012.0	0.0	4.0	0.40	112.4
M.SILICA	Kg	34.000	306.00	0.00	0.00	306.0	307.0	0.0	1.0	0.33	34.1
SRC	Kg	284.000	2556.00	0.00	0.00	2556.0	2550.0	0.0	-6.0	-0.23	283.3
Master3194	Kg	6.500	58.50	0.00	0.00	58.5	58.7	0.0	0.2	0.34	6.5
Masterpoz392	Kg	2.000	18.00	0.00	0.00	18.0	18.2	0.0	0.15	0.83	2.0
ICE	Kg	0.000	0.00	0.00	100.00	0.0	-1.0	0.0	-1.0	0.00	0.1
WATER	Kg	148.000	1332.00	0.00	100.00	1361.8	1362.8	0.0	1.0	0.07	151.4
TOTAL WEIGHT	Kg	2356.5	21208.5			21209	21205.85				2356.2

Aggregates Tot. Moist. : -30 Dosed Water : 1.362

Total Free Water : 1.332 Free Water Per M³ : 148		Theoretical W/C Ratio : 0.34		Mixing Time (m:s) : 1:02	
This concrete is sold subject to the terms and conditions over leaf		Free W/C Ratio : 0.34		هذه الخرسانة أنتجت وفقاً للشروط والمواصفات المحددة	
Water Inlet Time : 18.45	Discharge Time : 54	Free W/C Ratio : 0.34		Mixing Time (sec) : 90	
RIYADH - SULY Kingdom Of Saudi Arabia Riyadh 11454, P.O.BOX: 269527 Al Fouzan Industrial Zone, Sulay ☎ +966 112 148 863 ☎ +966 112 140 816	JEDDAH Bin Laden Granite Compound Hamdaniya P.O. Box: 7350 Zip Code: 23742 ☎ +966 12 641 0662 ☎ +966 12 597 8330	RIYADH - MALHAM Al Khayyar Distr North Riyadh P.O. Box: 13587 Zip Code: 13587 ☎ +966 12 148 863 ☎ +966 12 140 816		Qiddiya Project, Lower plateau Durma, Riyadh West Zip Code 19898 ☎ +966 112 148 863 ☎ +966 112 140 816	