



شركة الخرسانة الموحدة للخرسانة الجاهزة المحدودة
UNIBETON
ready mix



تذكرة تسليم DELIVERY NOTE

QID 2297662

2297662

Date: 30-Nov-25 التاريخ	Branch Name: اسم الفرع	Plant No.: رقم المحطة	Order No.: KSA/INT/CRD رقم الطلب
Customer Name: BBI - AGC JV اسم العميل		Contract/Project: QIDDIYA TENNIS CENTER. المشروع	
Driver Name: DANISH ALI / SAHIR-2208 اسم السائق	Truck No.: TM-576 رقم الشاحنة	Location: QIDDIYA - RIYADH الموقع	
Grade/Class: C 20 Mpa Cyl SRC - Blinding الدرجة / النوعية	Unique Mix No.: CYL21 رقم الخلطة	Workability (mm): 200±40 قياس الهبوط (مم)	
Temperature (°C): 32 درجة الحرارة	Free W/C ratio: 0.50 نسبة الماء	Loading time (hrs): 11:59 وقت التحميل	
Quantity ordered M³: 24.0 الكمية المطلوبة	Quantity delivered M³: 24.0 الكمية المحملة	Quantity this load M³: 12.0 الكمية المحملة	

PROBE / PLANT MEASUREMENTS قراءة المصنع			PROBE / SITE MEASUREMENTS قراءة الموقع		
الوقت (ساعة) Time (hrs)	مقياس الهبوط (مم) Workability (mm)	درجة الحرارة Concrete temp. (°C)	الوقت (ساعة) Time (hrs)	مقياس الهبوط (مم) Workability (mm)	درجة الحرارة Concrete temp. (°C)
مشغل مصنع / مدير الفرع (الاسم / التوقيع) Plant Operator/ Branch Manager (Name and Signature) Mr. Anas Abdallah Mohammad Bahlaq.			وقت البدء Time start Placing		
مسؤول ضبط الجودة (الاسم / التوقيع) Plant QC-Inspector (Name and Signature) Mr. Rajeev Baby			وقت الانتهاء Time finish Placing		
استلم ودقق ووافق عليه من قبل (الاسم / التوقيع) Received, checked and accepted by Contractor (Name and Signature) M. J. B.			المجموع Aggregate Ty. Ch.		

Equipment usage details:	تفاصيل المعدات المستخدمة:
PUMP-75	

Remarks:	ملاحظات:
UBN-QID (1)-20V-086 // ENGR. MOHAMMED-0592481463//	

Material	Unit	Weight	Volume	Ratio	Water	W/C Ratio	W/C Ratio	W/C Ratio	W/C Ratio	W/C Ratio	W/C Ratio
10MM	Kg	343.000	4116.00	1.80	0.10	4041.0	0.0	5.0	-0.12	336.8	
20MM	Kg	537.000	7542.00	1.50	0.00	7542.0	0.0	7.0	0.00	629.0	
D.SAND	Kg	556.000	6660.00	0.90	0.70	6652.7	0.0	4.0	0.06	554.4	
W.SAND	Kg	345.000	4140.00	1.62	4.60	4257.0	0.0	8.0	-0.14	354.8	
GRG	Kg	310.000	3720.00	0.00	0.00	3720.0	0.0	3.0	0.00	310.0	
MG 3194	Kg	5.500	66.00	0.00	0.00	66.0	0.0	0.06	0.00	5.5	
MP 392	Kg	1.800	22.80	0.00	0.00	22.8	0.0	0.05	0.22	1.8	
WATER	Kg	155.000	1860.00	0.00	100.00	1860.0	0.0	0.0	0.00	155.0	
TOTAL WEIGHT	Kg	2352.000	28224.00			28224.0				2352.0	
Aggregates Tot. Midst. :		-66	Dosed Water :		1.925						
Total Free Water :		1.859	Free Water Per M³ :		155	Theoretical W/C Ratio :		0.50	fixing Time (m's) :		1:02
Water inlet Time :		11:54	DisCharge time :		54	Free W/C Ratio :		0.50	Mixing Time (sec) :		90

This concrete is sold subject to the terms and conditions over leaf

هذه الخرسانة أنتجت وفقا للشروط والمواصفات المحددة

RIYADH - SULY
Kingdom Of Saudi Arabia
Riyadh 11454, P.O.BOX: 289527
Al Fouzan Industrial Zone, Sulay
☎ +966 112 148 863
☎ +966 112 140 816

JEDDAH
Bin Laden Granite Compound
Hamdanly P.O. Box: 7350
Zip Code: 23742
☎ +966 12 641 0662
☎ +966 12 597 8330

www.unibetonrm.com.sa
info@unibetonrm.com.sa
☎ +966 593452871

RIYADH - MALHAM
Al Khayyar Distr North Riyadh
P. o. B o x : 7302
Zip Code: 13597
☎ +966 12 148 863
☎ +966 12 140 816

QIDDIYA
Qiddiya Project, Lower plateau
Durma, Riyadh West
Zip Code 19898
☎ +966 112 148 863
☎ +966 112 140 816