


FISURACION INCIPIENTE (FIN).

1.1.9 Fisuración incipiente (FIN). La fisuración incipiente corresponde a una serie de fisuras contiguas y cerradas, que generalmente no se interceptan. Suelen afectar el concreto asfáltico de manera superficial. Por ser daños muy leves no poseen niveles de severidad asociados.

Figura 11. Fisuración incipiente (FIN, Unidad de medida: m²)



Causas:

- Diferencia de temperatura entre la mezcla y el medio ambiente en el momento de la colocación (temperatura ambiente baja).
- Lluvia durante la colocación del concreto asfáltico.

Unidad de medición: Se registra el área afectada en metros cuadrados (m²), no tiene grados de severidad asociados.

Evolución probable: Piel de cocodrilo de pequeños bloques, pérdida de agregados, fisuras en bloque.