


CABEZAS DIRAS (CD).

1.4.4 Cabezas duras (CD). Corresponde a la presencia de agregados expuestos fuera del mortero arena-asfalto, que puede llegar a aumentar la rugosidad del pavimento, provocando ruido excesivo para el conductor.

Figura 22. Cabezas duras (CD, Unidad de medida: m²)



Causas:

- Uso de agregados gruesos con tamaño inadecuado.
- Distribución granulométrica deficiente en el rango de las arenas.
- Segregación de los agregados durante su manejo en obra.
- Heterogeneidad en la dureza de los agregados.

Unidad de medición: Se mide en metros cuadrados (m²) y no tiene ningún grado de severidad asociado.