




Guía básica: Compra e Identificación de Diamantes

DOMINA LOS CRITERIOS CLAVE PARA UNA INVERSIÓN SEGURA Y
BRILLANTE

La Importancia de la Certificación

TU GARANTÍA TÉCNICA DE AUTENTICIDAD Y VALOR



- Análisis técnico imparcial, no una tasación comercial subjetiva.
- Base objetiva para comparar piedras mediante datos precisos y universales.
- Herramienta esencial para evitar fraudes, imitaciones o sobrevaloraciones.
- Respaldado por laboratorios líderes mundiales: GIA, HRD e IGI.

"Un diamante sin certificado es un riesgo innecesario."

El Sistema de las 4 C's

EL ESTÁNDAR GLOBAL DE
CLASIFICACIÓN



Carat (Quilate)

El peso del diamante. Un quilate = 0.2 g; afecta su valor.



Color

Escala D-Z que mide la ausencia de color y su efecto en la luz.



Clarity (Pureza)

Inclusiones y manchas evaluadas a 10x; influye en la transparencia.



Cut (Talla)

Determina cómo devuelve la luz: brillo, fuego y centelleo.

La Talla (Cut): El Motor del Brillo

LA INTERACCIÓN MAESTRA ENTRE EL DIAMANTE Y LA LUZ

A diferencia de las otras "C", la talla es el resultado directo de la habilidad humana.
Determina cómo el diamante captura, refracta y devuelve la luz al ojo.



Brillo

La luz blanca total reflejada desde la superficie y el interior del diamante.



Fuego

La dispersión de la luz blanca en todos los colores del arcoíris.



Centelleo

Los destellos de luz y oscuridad que se producen cuando el diamante se mueve.

Una talla "Ideal" puede hacer que un diamante parezca más grande y puro de lo que realmente es.

Comparativa de Laboratorios

GIA, HRD E IGI: ESTÁNDARES DE CONFIANZA

Laboratorio	Perfil	Fortalezas Clave
GIA	Estándar de Oro Mundial	Máxima consistencia, creador de las 4 C's y reconocimiento global absoluto.
HRD	Referencia Europea	Gran rigurosidad técnica, prestigio en Amberes y certificados muy visuales.
IGI	Versátil y Global	Líder en diamantes de laboratorio, procesos rápidos y gran volumen comercial.

Origen y Composición

DIFERENCIANDO ENTRE NATURAL, SINTÉTICO Y SIMULANTE



Naturales

Formados en el manto terrestre durante millones de años bajo presión extrema.

CARBONO PURO



Sintéticos

Creados en laboratorio (HPHT/CVD). Químicamente idénticos al diamante natural.

LAB-GROWN



Simulantes

Piedras como Circonita o Moissanita. Solo imitan la apariencia visual.

COMPOSICIÓN DIFERENTE

Pruebas Caseras de Identificación

MÉTODOS RÁPIDOS PARA DESCARTAR IMITACIONES



Prueba de la Niebla

Exhala sobre la piedra. El diamante real dispersa el calor y se aclara casi al instante (menos de 1 segundo).



Prueba del Agua

Debido a su alta densidad, un diamante real se hundirá rápidamente en un vaso de agua sin flotar.



Prueba del Punto

La alta refracción del diamante oculta o distorsiona totalmente un punto dibujado en papel debajo de él.



Prueba de la Lupa

Busca pequeñas inclusiones naturales. Una piedra absolutamente perfecta bajo 10x suele ser sintética.

Nota: Estas pruebas ayudan a descartar imitaciones de baja calidad, pero no sustituyen la verificación de un gemólogo profesional o equipo especializado.

El Probador de Diamantes

HERRAMIENTAS TÉCNICAS PARA LA VERIFICACIÓN EN EL SITIO



Tecnología de Medición

- **Probadores Térmicos:** Miden la velocidad de transferencia de calor; el diamante es un conductor excepcional.
- **Probadores Duales:** Combinan conductividad térmica y eléctrica para distinguir la Moissanita del diamante.



Limitaciones Críticas

- **Diamantes de Laboratorio:** Al ser químicamente idénticos, pasan las pruebas de conductividad como un diamante natural.
- **Falsos Positivos:** Piedras muy frías o sucias pueden dar lecturas erróneas en dispositivos básicos.

"Los probadores son una primera línea de defensa, pero no sustituyen a un certificado gemológico oficial."

Consejos para una Compra Exitosa

SEGURIDAD Y CONFIANZA EN TU ELECCIÓN

-  Exige siempre certificados de laboratorios reconocidos (GIA, HRD, IGI).
-  Verifica el número de serie en la base de datos oficial del laboratorio.
-  Prioriza la calidad de la talla (Cut) sobre el tamaño total (Carat).
-  Desconfía de precios excesivamente bajos respecto al mercado.

