



Relatório de Ensaios

No. PL2601369 Rev. 0

Date: Piracicaba , 01 Junho 2026

ANGELICA CRISTINA DA SILVA PINTO

R HORTENCIA

46

LIMEIRA, SP 13486183

BRAZIL

SGS Ordem No. : 400000031947
SGS Proposta No. : 2346885
Data de Recebimento : 13 Março 2026
Período de análise : 13 Março 2026 a 01 Junho 2026
Teste Solicitado : Teste(s) selecionado(s) conforme solicitado pelo cliente.

As informações abaixo foram fornecidas pelo cliente ou em seu nome.

Rastreabilidade : TITANIO ASTM F136
Dimensões : Espessura: 1.6MM x Comprimento:14MM
Material : PIERCING



Relatório de Ensaios

No. PL2601369 Rev. 0

Date: Piracicaba , 01 Junho 2026

Resultados dos Ensaios :

Descrição das Amostras

Item No.	SGS ID Amostra	Descrição
1	PL2601369.001	Amostra

Determinação de Carbono e Enxofre via Combustão - Metais Ferrosos e Não Ferrosos

Metodologia :	ASTM E 1019:2018
Especificação :	ASTM F136-13 (Reapproved 2021)
Período de análise :	26 Maio 2026 a 26 Maio 2026
Condições Ambientais :	22 °C

ID Amostra :001 Amostra

Item(s) de Teste	Unid.	Especificação	001
Carbono (C)	%	Max.0,08	0,016
* Conclusão	-	--	Atende a Especificação

Determinação de Hidrogênio via Combustão - Titânio

Metodologia :	ASTM E 1447:2022
Especificação :	ASTM F136-13 (Reapproved 2021)
Período de análise :	26 Maio 2026 a 26 Maio 2026
Condições Ambientais :	22 °C

ID Amostra :001 Amostra

Item(s) de Teste	Unid.	Especificação	001
Hidrogênio (H)	%	Max.0,012	0,013 #
* Conclusão	-	--	Atende a Especificação

Notas :

O elemento Hidrogênio (H) apresenta tolerância de 0,0020, conforme tabela 2 da norma ASTM F136.

- O resultado está fora dos limites de ensaio e/ou do intervalo analítico utilizado nos estudos da precisão do método.

Determinação de Nitrogênio e Oxigênio via Combustão - Titânio

Metodologia :	ASTM E 1409:2021
Especificação :	ASTM F136-13 (Reapproved 2021)
Período de análise :	01 Junho 2026 a 01 Junho 2026
Condições Ambientais :	22 °C

ID Amostra :001 Amostra

Item(s) de Teste	Unid.	Especificação	001
Nitrogênio (N)	%	Max.0,0500	0,006
Oxigênio (O)	%	Max.0,13	0,13
* Conclusão	-	--	Atende a Especificação

- O resultado está fora dos limites de ensaio e/ou do intervalo analítico utilizado nos estudos da precisão do método.

Análise Química via Espectrômetro de Fluorescência de Raios X - Titânio



Relatório de Ensaios

No. PL2601369 Rev. 0

Date: Piracicaba , 01 Junho 2026

Metodologia : ASTM E 539:2019
Especificação : ASTM F136-13 (Reapproved 2021)
Período de análise : 25 Maio 2026 a 25 Maio 2026
Condições Ambientais : 22 °C

ID Amostra :001 Amostra

<u>Item(s) de Teste</u>	<u>Unid.</u>	<u>Especificação</u>	<u>001</u>
Alumínio (Al)	%	5,50 - 6,50	5,889
Vanádio (V)	%	3,50 - 4,50	3,769
Ferro (Fe)	%	Max.0,25	0,085
Titânio (Ti)	%	--	BASE
* Conclusão	-	--	Atende a Especificação

- O resultado está fora dos limites de ensaio e/ou do intervalo analítico utilizado nos estudos da precisão do método.

Legenda :

- (1) "-" = Não Analisado
(2) "--" = Análises em Processo
(3) "NI" = Não Informado
(4) "§" = O elemento encontra-se fora da faixa de acreditação do escopo.
(5) "¶" = O elemento analisado não faz parte do escopo de acreditação do laboratório.
(6) "*" = As conclusões contidas neste relatório, são consideradas declarações de conformidades, tendo como base, normas e regulamentos técnicos, ou especificações, procedimentos e normas cedidas ao laboratório pelo cliente. A declaração de conformidade tem como regra de decisão não utilizar a incerteza de medição.

Signatário em nome da
SGS do Brasil Ltda.

Maicon Oliveira
Lab Coordinator

Jeferson Passarinho
Técnico de Laboratório Senior

*** Final do Relatório ***