

Matériau de l'éprouvette	Module d'élasticité longitudinale $E \text{ (} N \cdot mm^{-2} \text{)}$
Acier	100 000 ± 15 000
Alliage léger	50 000 ± 9 000
PVC	2 600 ± 300