

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CERTIFICADO DE ENSAYO A COMPRESION SIMPLE

Expediente: 2025/GE/0417 Obra: Variante de la M-407

Tipificacion del hormigon: HA-30/B/20/Ila Lote: L-12

Probetas cilindricas de 150 x 300 mm. Norma UNE-EN 12390-3.

Se ensayan **12 probetas** procedentes del mismo amasado.

Probeta	Fabricacion	Rotura	Edad (dias)	Carga (kN)	Resistencia (MPa)
P-01	12/03/2025	19/03/2025	7	374,7	21,2
P-02	12/03/2025	19/03/2025	7	438,7	24,8
P-03	12/03/2025	19/03/2025	7	444,3	25,1
P-04	12/03/2025	19/03/2025	7	363,9	20,6
P-05	12/03/2025	09/04/2025	28	601,6	34,0
P-06	12/03/2025	09/04/2025	28	588,3	33,3
P-07	12/03/2025	09/04/2025	28	606,5	34,3
P-08	12/03/2025	09/04/2025	28	608,2	34,4
P-09	12/03/2025	09/04/2025	28	672,2	38,0
P-10	12/03/2025	09/04/2025	28	640,8	36,3
P-11	12/03/2025	09/04/2025	28	617,9	35,0
P-12	12/03/2025	09/04/2025	28	586,2	33,2

Resistencia caracteristica estimada a 28 dias: 32,1 MPa. El lote CUMPLE las especificaciones del pliego.