



# 热处理温度及冷却速度对 *Ti6Al4V* 组织和力学性能的影响

杨宝震<sup>1</sup>      田欣洋<sup>2</sup>

2023 年 3 月 27 日

<sup>1</sup> : 新疆大学机械工程学院教师

<sup>2</sup> : 新疆大学机械工程学院本科学生

## 摘要


Ti6Al4V 合金又名 TC4 合金, 拥有较好的塑韧性、耐热性、成形性、耐蚀性等, 在机械、军事、航空航天等领域获得了极为广泛的应用。但 TC4 合金仍存在硬度较低、摩擦磨损系数高、耐磨性能差、较低的塑韧性和力学性能上的各向异性等缺点, 制约了其进一步的应用。结构决定组织, 组织决定性能。合金的显微组织显然不能轻易被各种冷塑性变形所改变, 而热处理恰恰具有这种控制结构、组织的能力。热处理制度的不同会带来不同的组织, 进而得到各异的性能。对 Ti6Al4V 合金而言, 普通处理方式得到的合金存在着硬度低、摩擦性能差的缺点, 经过调研 Ti6Al4V 合金近几十年的研究可以发现固溶 + 时效处理是一种不错的强化手段, 可以很好地调控合金的显微组织, 提高强度、硬度与耐磨性, 从而大幅改善构件的性能。

本文通过固溶时效处理 Ti6Al4V 合金的强度性能研究, 分析了不同固溶时效工艺参数下处理 Ti6Al4V 合金的力学性能, 旨在确定最佳的固溶温度、时效温度、失效时间等参数, 为工程应用提供参考。本文全面系统地描述了 950 °C 附近固溶处理、550 °C 附近时效处理所得的 Ti6Al4V 合金在室温下 10 240N 施加载荷范围内的力学性能与组织特征。在不同的参数下, 确定合金的强度、硬度等力学参数, 分析高性能的 Ti6Al4V 合金所处的工艺参数范围。并结合金相特征和电子显微镜分析测试结果, 通过分析合金微观组织特征和力学性能变化, 探索固溶体组织转变的机理。主要研究成果如下<sup>1</sup>:

1. (从热处理制度) 在 950 °C 进行固溶、550 °C 进行时效处理可以得到合金最佳的力学性能。
2. (从微观组织) 冷却速率越高, 得到组织所含  $\beta$  相含量越多, 综合性能越好。
3. (从转变机理) 时效时间越久, 亚稳定  $\beta$  相分解的就越充分, 得到的组织性能更好。

**关键字:** 热处理, 固溶, 时效, 组织, 钛合金, 工艺

---

<sup>1</sup>  以下几点为胡诌, 待实验结束后再整理之!

# 目 录

第一章	引言	1
1.1	钛工业的发展历程与国内外现状	1
1.1.1	钛与钛合金的特点	1
1.1.2	国外发展	2
1.1.3	国内发展	2
1.1.4	应用领域	3
1.2	钛合金的分类	3
1.3	钛合金的显微组织	5
1.4	钛合金的相变	6
1.5	Ti6Al4V 合金研究进展	7
1.6	选题背景意义	7
1.7	小结	7
第二章	热处理实验	8
2.1	TC4 型钛合金的热处理工艺	8
2.2	TC4 钛合金的热处理方案设计	8
2.3	TC4 钛合金的热处理方案实验过程	9
2.3.1	实验材料	9
2.4	小结	9
第三章	力学性能实验与组织表征	10
3.1	TC4 钛合金的力学实验过程	10
3.2	TC4 钛合金的显微组织表征	10
3.3	小结	10
第四章	综合分析	11
4.1	基于机器学习的金相组织分析	11
4.2	性能与热处理的关系	11
4.3	微观机理	11
4.4	结论	11
	插图清单	12
	附表清单	13

---

参考文献 .....	14
------------	----

# 第一章 引言

## 1.1 钛工业的发展历程与国内外现状

钛（Titanium），原子序数为 22，最早于 1791 年由格雷戈尔在英国康沃尔郡发现，是一种银白色的金属，具有密度小、比强度高、耐高温、化学性质性质稳定等明显优于传统金属的特性而备受重视。钛及钛合金常用来制造飞机、火箭等航天机械，一直以来都是航空航天工业的“脊柱”之一，被誉为“太空机械”<sup>[1]</sup>。与纯钛一同发展起来的钛合金也毫不逊色，钛合金是在纯钛的基础上添加了各种各样的合金元素而形成的合金，凭借其更高的强度、耐蚀性、抗高温性能，得到了广泛的应用，尤其是在机械制造、航空航天、化工、军工等领域，钛合金的占比更大。钛工业的发展水平在一定程度上是衡量一个国家航空航天、汽车工业等发展水平的重要标志<sup>[2]</sup>。

### 1.1.1 钛与钛合金的特点

钛合金具有密度小，强度高的显著特点，相较于高强度钢而言，不仅强度相差无几，而且还具有更大的比强度。

表 1.1 不同合金比强度比较表

合金	镁合金	铝合金	高强度钢	钛合金
比强度	16	21	23	29

- 钛合金的特点如下<sup>[3]</sup>：
1. 熔点高，钛的熔点为 1668℃，比铁的熔点还高出 138℃。加入合金元素后可以获得极佳的热强性。
  2. 弹性模量低，屈服强度高，适合做弹簧材料，高端赛车内部的弹簧大多数都是由钛合金制成，它同时还具有较好的耐磨性。
  3. 表面极易生成致密的氧化层，在氧化性或中性介质中有较强的耐腐蚀能力。
  4. 此外还有无磁性，形状记忆性等优良特点。
  5. 化学活性高，当钛加热到 500℃ 以上时，氧化膜变得疏松且易脱落，在熔融状态下，极易发生自然。
  6. 此外，某些钛合金还具有储氢、超导、低阻尼性，生物相容性、形状记忆、超弹、高阻尼等特殊功能。

由于钛合金具有以上诸多特点，目前已广泛应用于自动化、能源、航空航天、医疗卫生、汽车和家电等领域。

### 1.1.2 国外发展

钛工业的发展充满曲折。从钛元素的发现 (1791) 到第一次制得较纯的金属钛 (1910) 经历了 120 年的历程。又由实验室第一次获得纯钛 (1940) 到首次进行工业生产，又花费了近 30 年的时间。钛在自然界中主要以钛矿石的形式存在，如钛铁矿、金红石 ( $\text{TiO}_2$ ) 等，需要进行精炼 (refining) 才能获得纯金属。起初，钛的提取是通过高温还原法，但这种方法费时费力，成本高昂。直到了二十世纪四十年代，一种利用氯化钛矿与氯气进行反应来制备四氯化钛，然后通过还原反应（比如 Na、Mg 等）来得到纯钛的精炼工艺方法终于以其低廉的成本、高效的回收率得到了广泛的商业化应用。

第二次世界大战之后，世界上许多国家都开始意识到钛工业的重要性，钛工业在数年间便迅速发展成为航空、航天、军事等领域的关键材料。1954 年，美国成功研发出一种 Ti-6Al-4V 合金，这种合金在耐热性、强度、塑性、韧性、成形性、可焊性、耐蚀性和生物相容性方面均达到较高水平，使它成为钛工业的主要合金，并占据全部用钛量的 50% 以上，可以说，许多其他型号钛合金也可以作为 Ti-6Al-4V 的改良版<sup>[4]</sup>。

### 1.1.3 国内发展

我国的钛工业发展起源于 20 世纪 50 年代，在六七十年代，成为了世界上第四个拥有完整钛工业体系的国家。自 21 世纪以来我国钛工业进入高速发展阶段，产能与产量已经连续多年占据世界第一的位置，目前海绵钛产量占全球比重已经达到六成，钛加工材产量稳定增长，钛产品消费端需求旺盛<sup>[5]</sup>，无论是在生产还是在加工领域均保持在世界前列，我国已成为名副其实的世界钛工业大国。2014 年，浙江余杭高端钛材的研发投产，标志着中国彻底摆脱了对国外的依赖，填补了中国高端钛材的技术空白。<sup>[6]</sup>

目前，我国的钛产品消费正处于上升期，如工业、航空航天、海洋船舶和体育休闲等中高端领域的钛材料的需求量平均增长约 20%，而医疗行业受疫情影响，需求有所减少，电力和制盐等行业仍有小幅增长，整体盈利水平也有所改善<sup>[7]</sup>。

此外，近年来计算机技术的发展也为钛工业带来了新的发展机遇。计算机模拟技术用于优化钛合金的生产工艺，显著提高了产品质量。邵一涛等通过采用 BP 人工神经网络方法建立 TC17 钛合金组织与性能的关系模型，克服了传统 BP 人工神经网络训练高精度而预测低精度的过拟合问题<sup>[8]</sup>；计算机辅助设计和制

造技术也为钛制品的设计和生產带来了更多的可能，李淼泉等人对 TC6 合金叶片在等温锻造过程中初生  $\alpha$  晶粒尺寸的演变进行了数值模拟<sup>[9]</sup>，将有限元法与 Yada 微观组织模型结合起来，并给出了 TC6 合金叶片在等温锻造过程中初生  $\alpha$  相的分布和晶粒尺寸的变化。在未来，随着物联网、大数据、人工智能、AIGC 等技术的不断发展，钛工业也将迎来更多新的机遇和挑战。

### 1.1.4 应用领域

进入 21 世纪以来，钛工业在多个领域遍地开花。

- 在航空航天领域中，大型客机的研制如火如荼、军机也处于过渡时期，世界航空工业对钛合金的需求也随之迅猛增长。
- 在医疗健康领域，由于钛合金生物相容性良好，可以降低人体对植入物的排斥反应和感染风险，它也被广泛用于制造人工关节、牙科种植体和其他医疗设备。
- 在汽车制造领域，钛合金的应用主要集中在高档汽车的制造中。钛合金零部件可以减少车辆的自重，从而提高燃油效率和运行性能。同时，钛合金也具有优异的耐腐蚀性能，可以延长汽车零部件的使用寿命。
- 在建筑工程领域，钛合金被广泛应用于大型建筑的外墙幕墙、顶棚和立面系统。钛合金具有良好的耐候性和抗腐蚀性能，可以抵御各种恶劣气候条件的侵蚀，并且具有高度的可塑性和装饰性，可以为建筑带来更加优美的外观。

## 1.2 钛合金的分类

由于纯钛的塑性高，但强度很低，限制了其在工业生产中的应用。为了满足实际生产中高强度、耐腐蚀性等要求，可以向纯钛中添加一些合金元素形成钛合金。

### 合金元素

工业钛合金的主要合金元素为铝、钒、钼三种，此外还有 Cr、Mn、Fe、Cu、Sn、Zr、W 等元素组成，可以根据合金元素对钛多晶型转变温度的影响可将其分为三大类： $\alpha$  稳定元素、 $\beta$  稳定元素、中性元素，形成的四种类型的相图示意图如下：

具体来讲，就是根据  $\beta$  相稳定元素系数  $K_\beta$  来划分， $K_\beta$  是指合金中各  $\beta$  稳定元素与各自的临界浓度的比制之和，即：

$$K_\beta = \frac{C_1}{C_{k1}} + \frac{C_2}{C_{k2}} + \frac{C_3}{C_{k3}} + \cdots + \frac{C_n}{C_{kn}}$$

根据  $\beta$  相稳定系数划分合金类型为：

1.  $\alpha$  型合金  $K_\beta$  为 0 ~ 0.07




图 1.1 合金元素对钛合金相图的影响示意图

2. 近  $\alpha$  型合金  $K_\beta$  为 0.07 ~ 0.25
3.  $\alpha + \beta$  型合金  $K_\beta$  为 0.25 ~ 1.0
4. 近  $\beta$  型合金  $K_\beta$  为 1.0 ~ 2.8
5.  $\beta$  型合金  $K_\beta$  为 > 2.8

### (1) $\alpha$ 型

$\alpha$  型钛合金经退火处理，其组织常以单相的  $\alpha$  固溶体或者以含微量金属化合物的  $\alpha$  固溶体形式存在，主要合金元素为铝、锡、锆等  $\alpha$  稳定元素，并少量含有钒、钼、铌等中性元素，各个元素均可起到固溶强化的作用。

常用的  $\alpha$  型钛合金包括 TA1、TA2、TA7 等。

$\alpha$  型钛合金的  $\beta$  相转变温度较高，因而具有良好的热强性、高温稳定性。焊接性能性好，并在高温环境下具有极好的组织稳定性和抗蠕变性能，在低温环境下也依然保持良好的延展性，因而适合制作各种飞行器形状复杂的外层板材。但它对热处理和组织类型不敏感，故不能采用热处理的方式强化其组织<sup>[10]</sup>。

### (2) $\beta$ 型

$\beta$  型钛合金中主要有钒、钼、铌、钽等  $\beta$  相稳定元素，若在合金中加入少量的铝、锆、锡，可提高  $\beta$  型钛合金的塑性并改善其热稳定性。

常见的  $\beta$  型钛合金有 TB1 TB5、TB7、TB10 等。

$\beta$  型钛合金的显微组织一般比  $\alpha$  型、 $\alpha + \beta$  型钛合金的显微组织更粗大。 $\beta$  型钛合金常表现出良好的冷成形、冷加工性能，较好的淬火态塑性以及可焊接性，但是亚稳态  $\beta$  型钛合金热稳定性较差  $\beta$  型钛合金含有较高的  $\beta$  稳定元素，主要分为稳定  $\beta$  型钛合金和亚稳定  $\beta$  型钛合金。稳定  $\beta$  型钛合金在平衡状态下全部



由稳定的  $\beta$  相，热处理后不易产生变化。

### (3) $\alpha+\beta$ 型

$\alpha+\beta$  型钛合金经退火处理，所得到的室温组织为不同比例的  $\alpha$  和  $\beta$  相。该类型的钛合金中除含有定量的铝元素外，还含有少量的其它元素。可采用适当的热处理方法对  $\alpha+\beta$  型钛合金进行组织强化， $\alpha+\beta$  型钛合金的强度和淬透性随着  $\beta$  相稳定元素含量增加而提高，其锻造和轧制等加工成型性能优于  $\alpha$  型、 $\beta$  型钛合金。

最常用的  $\alpha+\beta$  型钛合金包括 TC4、TC6、TC12 等，其中 TC4 钛合金（等轴马氏体型两相合金）作为最早被应用的钛合金，该合金以其优越的性能占据了钛工业的大量市场，现在占到 Ti 合金总产量的 50%，占到全部 Ti 合金加工件的 95%。

从成分上来看，这类钛合金中的合金元素基本上是以铝为主要合金元素， $\beta$  稳定化元素为辅助元素。这使得  $\alpha+\beta$  型钛合金组织变动的余地较为灵活，性能变动范围大，可以满足各种应用场合及工况要求<sup>[10]</sup>。

## 1.3 钛合金的显微组织

众所周知，材料的最终性能是由显微组织的形态决定的，不同的组织对应于不同的力学性能，而微观组织形态主要取决于合金的化学成分、变形工艺和热处理方式等。

前面提到过：钛合金的基本组织是由密排六方的低温  $\alpha$  相和体心立方的高温  $\beta$  相构成。而且除了少数稳定  $\beta$  型钛合金之外，体心立方的高温  $\beta$  相一般都无法保留到室温，冷却过程中会发生  $\beta$  相向  $\alpha$  相的多晶转变，以片状形态从原始  $\beta$  晶界析出。片状组织由片状  $\alpha$  与片状  $\alpha$  之间的残余  $\beta$  相构成，由于其与母相之间存在着一定的结晶学位向关系，称为  $\beta$  转变组织。片状组织在  $\alpha + \beta$  两相区承受足够大的塑性变形后再结晶球化得到等轴组织。因此，按照晶内  $\alpha$  相的形状变化， $\alpha + \beta$  型钛合金的显微组织大致分为 4 类：

- **等轴组织**：在  $\beta$  转变温度以下 30 ~ 100°C 加热，经过充分的塑性变形和再结晶退火形成。具有较好的塑性，延伸率和较高的断面收缩率，且抗缺口敏感性和热稳定性最好。综合性能好，使用广泛。
- **网篮组织**：在  $\beta$  区加热或开始变形，在  $\alpha + \beta$  两相区的变形量不太大时形成。具有高的持久强度和蠕变强度，在热强性方面具有明显的优势，具有高的断裂韧性、低的疲劳裂纹扩展速率。缺点是塑性和热稳定性较低。
- **双态组织**：在  $\alpha + \beta$  两相区的上部加热或者进行变形可以获得。双态组织兼顾了等轴组织和片状组织的优点，等轴  $\alpha$  含量在 20% 左右的双态组织具有强度 -

塑性 - 韧性 - 热强性的最佳综合匹配。与片状组织相比, 双态组织具有更高的屈服强度、塑性、热稳定性和疲劳强度; 与等轴组织相比, 双态组织具有较高的持久强度、蠕变强度和断裂韧性, 以及较低的疲劳裂纹扩展速率  $da/dN$ 。

- **魏氏组织:** 在较高温度的  $\beta$  区加热或变形量不够, 时可以形成。魏氏组织具有最高的蠕变抗力、持久强度和断裂韧性, 但是其致命的弱点是塑性低, 尤其是断面收缩率远低于其他组织类型。类似于钢中的过热组织, 在实际生产过程中没有特殊的需求应尽量避免。

表 1.2 不同组织的性能

机械性能	抗拉强度 $\sigma$ MPa	延伸率 $\delta\%$	冲击韧性	断裂韧性
片层组织	1020	9.5	355.3	102
网篮组织	1010	13.5	533	-
双态组织	980	13	434.3	-
等轴组织	961	16.5	473.8	58.9

## 1.4 钛合金的相变

钛合金中的相变主要包括: 多晶转变、共析转变、有序化、亚稳相等稳转变、非等温转变等。

由于  $\beta$  钛合金的用途更为广泛, 本设计侧重于对  $\beta$  合金进行说明。众所周知,  $\beta$  钛合金按照亚稳定状态相组成可分为 3 类: 稳定  $\beta$  型钛合金、亚稳定  $\beta$  型钛合金和近  $\beta$  型钛合金。其中亚稳态  $\beta$  合金的综合性能最好, 其相变过程也最复杂。

### 亚稳定 $\beta$ 相的分解

亚稳定  $\beta$  相的分解的分解过程如下:

1. 当加热温度较低时,  $\beta$  相将分解为无数极小的溶质原子贫化区  $\beta'$  和与其相邻的溶质原子富集区  $\beta$ 。
2. 随着加热温度升高或加热时间延长, 则根据  $\beta$  相化学成分不同而从溶质原子贫化区中析出  $w$  相或  $\alpha''$  相。
3. 最后在贫化区析出的  $\alpha''$  和  $w$  相分解为平衡的  $\alpha$  和  $\beta$  相。

出现这种逐步分解的原因就在于虽然成分范围宽广的钛合金, 通过快速冷却  $\beta$  相可以保持在亚稳定状态, 随后在高于室温的温度下逐渐分解, 但是在温度不太高的情况下, 由于密排六方点阵的  $\alpha$  相在体心立方点阵的  $\beta$  相基体中生成核比较困难, 而一些中间分解产物比较容易生成, 因此, 亚稳定  $\beta$  相不能直接分解形成平衡的  $\alpha$  相, 而是经过一些中间分解过程, 由生成的一些中间分解产物

（或称过渡相）再转变为平衡的  $\alpha$  相。至于形成哪一种过渡相，取决于加热温度和合金成分。

## 1.5 Ti6Al4V 合金研究进展

$\alpha + \beta$  型合金可以

## 1.6 选题背景意义

## 1.7 小结

## 第二章 热处理实验

### 2.1 TC4 型钛合金的热处理工艺

从节 1.2 可知，对于不同合金体系可以通过控制其各自的相变过程，从而得到不同的组织结构。通过控制适宜的热处理工艺参数，获得所希望的显微组织，由此实现合金力学性能和工艺性能的改善。也就是说，通过控制合理的热处理工艺参数，来实现钛合金组织与性能的强化。钛合金热处理的特性如下：

1. 钛合金的热处理主要用于  $\alpha+\beta$  型钛合金。因为对于纯  $\alpha$  型钛合金而言，马氏体相变不会使钛合金的性能发生显著变化。只能依赖淬火形成的亚稳相（包括马氏体相）的时效分解来进行。
2. 热处理应该避免形成  $\omega$  相。形成  $\omega$  相会使钛合金变脆，正确选择时效工艺（例如，采用较高的时效温度）即可使相分解。
3. 导热性差。导热性差可导致钛合金，尤其是  $\alpha+\beta$  钛合金的淬透性差，淬火热应力大，淬火时零件易翘曲。由于导热性差，钛合金变形时易引起局部温升过高，使局部温度有可能超过  $\beta$  转变点而形成魏氏组织。
4. 化学性活泼。热处理时，钛合金易与氧和水蒸气反应，在工件表面形成具有一定深度的富氧层或氧化皮，使合金的性能降低。同时钛合金热处理时容易吸氢，引起氢脆。
5.  $\beta$  转变点差异大。即使是同一成分，但由于冶炼炉次的不同，其  $\beta$  转变温度有时差别很大。
6. 在  $\beta$  相区加热时， $\beta$  晶粒长大倾向大。 $\beta$  晶粒粗化可使合金塑性急剧下降。

常见的钛合金热处理工艺有：退火、淬火（往往加上时效处理）、形变热处理、化学热处理等，根据不同类型的钛合金，需要选择不同的热处理方式才能得到性能最佳的组织。

### 2.2 TC4 钛合金的热处理方案设计

对于  $\alpha+\beta$  型的 Ti6Al4V 钛合金的固溶时效热处理工艺而言，其主要影响参数为温度和时间，在阅读了一些前人的研究报告<sup>[11][12]</sup>之后，初步确定了固溶热处理的温度为 950℃，本设计选择如下的参数来进行热处理操作。

1. 固溶温度
2. 固溶时间
3. 冷却方式

4. 时效温度

5. 时效时间

## 2.3 TC4 钛合金的热处理方案实验过程

### 2.3.1 实验材料

实验用的是真空自耗两次熔炼所得的钛合金板，其化学成分参数与室温（20℃）力学性能参数如下表所示：

表 2.1 试样的化学成分参数

元素（%）	Al	V	Fe	C	O	N	H	其他杂质
实际含量	6.12	4.06	0.13	0.012	0.112	0.009	0.004	≤ 0.4
标准要求	5.5 ~ 6.75	3.5 ~ 4.5	≤ 0.30	≤ 0.05	≤ 0.20	≤ 0.03	≤ 0.015	—

表 2.2 试样的力学性能参数

力学性能	抗拉强度 $Mpa$	屈服强度 $Mpa$	断后伸长率 %
实测值	983	902	13
标准值	≥ 895	≥ 830	≥ 10

为了节约成本，本设计选择了尺寸较小的试样来进行实验，整体尺寸为  $25mm \times 7.5mm$  的柱体，具体参数如下图所示：




图 2.1 试样的尺寸参数



图 2.2 试样的三维模型

## 2.4 小结

## 第三章 力学性能实验与组织表征

### 3.1 TC4 钛合金的力学实验过程

### 3.2 TC4 钛合金的显微组织表征

### 3.3 小结

## 第四章 综合分析

### 4.1 基于机器学习的金相组织分析

### 4.2 性能与热处理的关系

### 4.3 微观机理

### 4.4 结论

## 插图清单

图 1.1	合金元素对钛合金相图的影响示意图 . . . . .	4
图 2.2	试样的尺寸参数 . . . . .	9
图 2.2	试样的三维模型 . . . . .	9



## 附表清单

表 1.1	不同合金比强度比较表·····	1
表 1.2	不同组织的性能·····	6
表 2.2	试样的化学成分参数·····	9
表 2.2	试样的力学性能参数·····	9

## 参考文献

- [1] 李玲玲. 用碘化物精炼高纯钛[J/OL]. 新疆有色金属, 2001(48). DOI: [10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2001.02.015](#).
- [2] 马蕊王鹏, . TC4 钛合金电子束焊接头性能研究[J/OL]. 焊接技术, 2021 (20-23). DOI: [10.13846/j.cnki.cn12-1070/tg.2021.09.012](#).
- [3] EZUGWU E, WANG Z. Titanium alloys and their machinability—a review[J]. Journal of materials processing technology, 1997, 68(3): 262-274.
- [4] 高敬姚丽. 国内外钛合金研究发展动态[J]. 世界有色金属, 2001(4-7).
- [5] 申晨. 我国钛工业技术进展及趋势[J]. 中国金属通报, 2022(1-3).
- [6] 李梁孟祥军. 钛合金的应用现状及发展前景[J]. 钛工业进展, 2004(19-24).
- [7] GUO G Q Y. Current situation and development trend of titanium metal industry in china[J]. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 2022(599-610).
- [8] 邵一涛韩远飞 周建华王晓英; 周义刚. 基于 BP 人工神经网络的 TC17 钛合金显微组织-力学性能关系预测[J]. 稀有金属材料与工程, 2011(225-230).
- [9] 史延沛李淼泉; 罗皎. TC4 钛合金叶片锻造过程中晶粒尺寸的数值模拟[J/OL]. 锻压装备与制造技术, 2009(101-104). DOI: [10.16316/j.issn.1672-0121.2009.02.014](#).
- [10] 邢淑仪, 王世洪编. 铝合金和钛合金[M]. 北京: 机械工业出版社, 1987.10.
- [11] 刘磊吴建;. Ti6Al4V 钛合金不同热处理方法的试验与复合材料力学性能分析[J]. 粘接, 2022(119-123).
- [12] 冉兴李海宾 吕志刚; 李培杰. 固溶温度对 Ti6Al4V ELI 钛合金显微组织及性能的影响[J]. 钢铁钒钛, 2021(66-71).