Chemische bestendigheid

Flexibele opvangbak EFB Standard, Plus-uitvoering (EVA-weefsel)

Bestendigheid van het weefsel bij **twee jaar contact** met de vloeistof.

A goed B matig C niet geschikt ( ) = benaderde waarde

VLOEISTOF	BESTENDIGHEID
Water en zoutoplossingen	
Water	A
Kaliumchloride-oplossing 2%	A
Kaliumchloride-oplossing 10%	A
Zeewater	A
Natriumchloride-oplossing (pekel) 10%	A
Natriumchloride-oplossing (pekel) 25%	A
Calciumchloride-oplossing 38%	A
Organische zuren en anhydriden	
Citroenzuuroplossing 50%	A
Azijnzuuroplossing 10%	(B)
IJsazijn (geconcentreerd azijnzuur)	(C)
Azijnzuuranhydride	(C)
Azijnzuur/azijnzuuranhydride 60/40	(C)
Acrylzuur	(C)
Anorganische zuren	
Zoutzuur 32%	C
Zoutzuur 20%	(C)
Zoutzuur 15%	B
Mengsels van zoutzuur en azijnzuur	(C)
Logen	
Natronloog (natriumhydroxide) 50%	A
Kaliloog (kaliumhydroxide) 50%	A
Ammonia (ammoniumhydroxide) 50%	A
Kaliumcarbonaatoplossing 50%	A
Mengsels van kaliumhydroxide en kaliumcarbonaat	A
Oxidatiemiddelen	
Waterstofperoxide	A
Natriumhypochloriet (bleekwater)	A
Calciumhypochloriet	(A)

VLOEISTOF	BESTENDIGHEID
Alcoholen en overige organische stoffen	
Methanol 100%	A
Ethanol 100%	A
Isopropanol 100%	A
Butanol 100%	A
Alcoholmengsels	A
Geëthoxyleerde C12+-alcoholen	(A)
Acetyleenalcoholen (bijv. propargylalcohol)	(A)
Triethanolamine 100%	(B)
Diethanolamine 100%	(B)
Mono-ethanolamine 100%	(B)
Tetramethylammoniumchloride 70% (quat)	(A)
Tetramethylammoniumchloride 50% (quat)	(A)
Glycerine 100%	A
Ethyleenglycol 100%	A
Diethyleenglycol 100%	A
Ethyleenglycolmonobutylether 100%	(B)
Brandstoffen en oliën	
Benzine	B
Kerosine	A
Diesel	A
Xyleen	(C)
Tolueen	C
Zware aromatische nafta (HAN)	(A)
Minerale olie	A
Motorolie	A
Gehydrogeneerde minerale olie, vlampunt > 80 °C	(A)
Palmolie	(A)
d-Limoneen	(A)
Zuurstofbinders	
Natriumthiosulfaat	(A)

Gegevens van de fabrikant. Staat uw vloeistof er niet bij, of twijfelt u? Stuur ons het veiligheidsinformatieblad, dan controleren wij het voor u.