


# কংক্রিট সাধারন জিওত্তোসা



**প্রশ্ন:** ঢালাইয়ের কতক্ষণ পর কিউরিং আরম্ভ করা যাবে এবং তা কতদিন ঢালিয়ে যেতে হবে?

**উত্তর:** ঢালাই সম্পন্ন হওয়ার ২০ ঘন্টা পর থেকে কিউরিং শুরু করা যায় এবং তা ঢালাইয়ের ধরন অনুযায়ী ন্যূনতম ৭ দিন থেকে শুরু করে ২৮ দিন পর্যন্ত হতে পারে।

**প্রশ্ন:** ঢালাই স্থাপন ও ভাইঞ্চেশন-এর সঠিক পদ্ধতি কি?

**উত্তর:** ৩ ফুট বা তার কম উচ্চতা থেকে ঢালাই ফেলতে হবে এবং নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর খাড়াভাবে ভাইঞ্চেশন করতে হবে।

**প্রশ্ন:** কংক্রিটের সেগ্রেগেশন ও হানিকষ্টিং এড়াতে কী কী বিষয়ে লক্ষ্য রাখা জরুরি?

**উত্তর:** মিশ্রনের সঠিক অনুপাত নিশ্চিত করতে হবে, মিশ্রণ ৩ ফুট এর বেশী উপর থেকে ফেলা যাবে না এবং যে স্থানে ঢালাই হবে তার যত নিকটে মিশ্রণ তৈরি করা যায় ততই উত্তম।

**প্রশ্ন:** কংক্রিট মিশ্রণ অনুপাত ঠিক রাখতে করনীয় কি?

**উত্তর:** সাধারণত ১ ফুট দৈর্ঘ্য, ১ ফুট প্রস্থ এবং ১ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার ফেরা ব্যবহার করলে ঢালাইয়ের অনুপাতের হিসেবে সুবিধা হয়।

**প্রশ্ন:** কংক্রিট মিশ্রণ তৈরিতে কি ধরনের পানি ব্যবহার করতে হবে?

**উত্তর:** ঢালাইসহ যেকোনো নির্মাণ কাজে অবশ্যই পানযোগ্য পানি ব্যবহার করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই ময়লা-আবর্জনা যুক্ত, লবনাক্ত পানি ব্যবহার করা যাবে না।