



## Ficha técnica - Refuerzos compuestos METYX

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| CÓDIGO DEL PRODUCTO      | 5200.002.255                                     |
| NOMBRE DEL PRODUCTO      | X800E05E-45/45 BIAxIAL E TELA DE VIDRIO - 127 CM |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | .                                                |
| CÓDIGO DE CLIENTE        | .                                                |
| ID DEL CLIENTE           | .                                                |

| CONSTRUCCIÓN DE REFUERZO |         |               |               |
|--------------------------|---------|---------------|---------------|
| CAPA                     |         | TIPO DE FIBRA | PESO DEL ÁREA |
| 1                        | 0°      | 68 Texas      | 1 gr/m2       |
| 2                        | +45°    | 600 tex       | 401 gr/m2     |
| 3                        | 90°     | 68 Texas      | 1 gr/m2       |
| 4                        | -45°    | 600 tex       | 401 gr/m2     |
| 5                        | Puntada | 76 Dtex       | 5 gr/m2       |
| 6                        |         |               |               |
| 7                        |         |               |               |

\* Comprobado mediante prueba propia basada en ISO 3374.

TOTAL\* 809 gr/m2 ( ± %3 )

| OTRAS PROPIEDADES      |                    | INFORMACIÓN DEL ROLLO |                 |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| Calibre de puntada     | 5 puntadas/pulgada | Ancho del rollo       | 127 centímetros |
| Tipo de puntada        | Pilar              | Peso del rollo        | 66 kilogramos   |
| Longitud de la puntada | 3 mm               | Longitud del rollo    | 65 metros       |
| Hilo piloto / Posición | Amarillo           | Diámetro del núcleo   | 76 milímetros   |

| Compatibilidad de resinas                | Pérdida por ignición         | Contenido de humedad         |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Resinas de poliéster, viniléster y epoxi | Máx.%0,55 en peso (ISO 1887) | Máx.%0,20 en peso (ISO 3344) |

|                |                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Embalaje       | Todos los rollos se envuelven con bolsas de polietileno; se colocan en cajas para palets o en cajas de cartón individuales o en forma de pirámide sobre palets. |
| Etiquetado     | Cada rollo está etiquetado en el interior del núcleo, en la bolsa o en las cajas de cartón incluyendo un número de referencia único para su trazabilidad.       |
| Almacenamiento | Conservar a una humedad relativa del 40-70 % y entre 18 y 30 °Rango de temperatura C.<br>%. Se recomienda llevarlo al área de trabajo 24 horas antes de su uso. |

| Proceso de dar un título                                                                                                          | DNV           | Registro de Lloyd |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Los productos Metyx son fabricados por la empresa Telateks AS, que funciona según el sistema de control de calidad ISO 9001:2008. | TIPO Aprobado | -                 |

**Nota:** Las especificaciones anteriores reflejan los datos del producto en la fecha de lanzamiento, pero están sujetas a cambios sin previo aviso.

DIRECCIÓN:

Orhanli Beldesi 34956  
Tuzla Estambul – TURQUÍA



Teléfono: +90-216-394-32-60  
Fax: +90-216-394-32-58  
Web: www.metyx.com