

DESCRIPCIÓN

BECCTHANE ENAMEL H.S. es un esmalte brillante, de elevado grado de reticulación (cross-linking), caracterizado por su aspecto húmedo ("wet look"), excelente nivelación y alta resistencia química, lo que permite una mayor facilidad para limpieza de superficies. Es un producto poliuretano poliéster-acrílico-alifático recomendado para ambientes industriales y marinos, posee curado por reacción química, excelente dureza, adherencia y resistencia a la intemperie. Cumple con Master Painters Institute MPI # 72 (Polyurethane, Two-Component, Pigmented, Gloss [MPI Gloss Level 6-7]).

USO

BECCTHANE ENAMEL H.S. es especial para aplicar en barcos por encima de la línea de flotación, en máquinas industriales y en cualquier superficie metálica en ambientes marinos o industriales agresivos. Además puede aplicarse en pisos industriales de concreto, utilizando previamente el primario adecuado.

Estructura	Elementos estructurales (columnas, cerchas, etc.), Embarcaciones, Estructura metálica, Exterior de tanques, Pisos, Tubería aérea , Verjas, mallas, cercas y portones
Interior/Exterior	Exterior, Interior
Superficie	Acero al carbono (Hierro negro) , Aluminio, Concreto sin revoque (repello), Galvanizado, Láminas esmaltadas / tejas metálicas, Fibra de vidrio
Línea	Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Este producto requiere
primario

Acabado	Brillante
---------	-----------

Libre de plomo y mercurio

Alto Rendimiento

Alto brillo

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

BECCTHANE ENAMEL H.S.

521-81071-000



Excelente desempeño en
zonas C5-I y C5- M según
norma ISO 12944

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
Sólidos por Volumen (%)	63 – 65 (mezcla)
Sólidos por peso (%)	71 – 74 (mezcla)
Dureza al lápiz (ASTM D3363)	4H – 5H
Adhesión (ASTM D 4541)	1788 psi
Espesor seco recomendado	1,5 a 3 mils
Rendimiento teórico (m ² /galón)	96 m ² @ 1 mil
Peso por galón (kg/gal)	4,70 – 4,95
Flexibilidad ASTM D522	1/8"
Densidad específica	1,24 – 1,31
Temperatura máx. de desempeño (°C)	120 °C
Viscosidad Stormer Krebs (Ku)	100 – 105
Envejecimiento acelerado	Brillo 60°= 70u.b. ΔE= 0.4 Sin defectos
Vida de la mezcla (pot life): (a 20 °C).	4 h (20 °C)
Brillo especular a 60° [GU] (ASTM D523-14)	> 80 Gu
VOC (gramos/litro)	350 (mezcla)
Selección de sistemas de pintura a base de Uretano SSPC-PS Guide No.7.00	Cumple
Poder de cubrimiento ASTM E 308	99%
Vida útil del producto	Componente A: 24 meses Componente B: 12 meses

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 9.0 del: Nov 11/4/2024
4 2024 1:10PM



INFORMACIÓN TÉCNICA

BECCTHANE ENAMEL H.S.

521-81071-000



Definición de rendimiento teórico: Máxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento práctico varía dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una milésima de pulgada (0,0254 mm).

Nota: Valores referidos al color blanco.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Componente A: 521-81071-000: 2,8 Litros (en envase metálico de 1 galón, llenado a $\frac{3}{4}$ de su capacidad, para facilitar catalización).

Componente B: 521-81071-999: Envase metálico de 0,946 Litros = 1/4 de Galón

Componente A: 521-81071-000: 11,36 litros (en envase plástico de 5 galones, llenado a $\frac{3}{4}$ de su capacidad, para facilitar catalización).

Componente B: 521-81071-999: Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Colores de Cartilla RAL

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Preparación de superficie:

La superficie a pintar debe encontrarse libre de óxido, grasa, polvo o cualquier otro contaminante que pueda afectar su desempeño.

Concreto o fibra de vidrio:

Epobecc H.B.Tie Coat 521-86061-720

Norma NACE

Utilice la norma NACE, SSPC (Steel Structure Painting Council), o nuestro Manual de Patrones Gráficos BECC para la preparación de superficies de acero.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 9.0 del: Nov 11/4/2024
4 2024 1:10PM



INFORMACIÓN TÉCNICA

BECCTHANE ENAMEL H.S.

521-81071-000



Primarios adecuados	Debe aplicarse sobre el primario adecuado para cada superficie, según se requiera, por ejemplo: Sobre Hierro: Epobecc Bond 521-86072-307 Zinc-Tech Organic Primer 521-86053-720 Zinc-Tech Inorganic Primer HS 521-85051-720
----------------------------	---

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Componente A : 521-81071-000 BECCTHANE ENAMEL H.S.	3 Partes	Mezcle el contenido de cada componente en la relación que se indica, agite hasta que esté completamente homogéneo, luego agregue el diluyente.
Componente B : 521-81071-999 BECCTHANE ENAMEL HS COMPONENT B	1 Parte	
Diluyente : 510-80002-900 BECCTHANE THINNER	Máx. 25%	

: Agite el contenido del producto hasta que esté completamente homogéneo

TIEMPO DE INDUCCIÓN : No requiere

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Brocha	Equipo airless	Pistola convencional (gravedad o succión)	Rodillo
--------	----------------	--	---------

Aplicación con rodillo

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 9.0 del: Nov 11/4/2024
4 2024 1:10PM



INFORMACIÓN TÉCNICA

BECCTHANE ENAMEL H.S.

521-81071-000



Para la aplicación de este producto con rodillo, se debe considerar que puede darse la aparición de defectos en el acabado. Se debe tener claro que no es atribuible al producto, sino más bien a la herramienta y técnica usada

Aplicación con equipo airless

Tamaño de Boquilla	0,38 mm (0,015 in) a 0,43 mm (0,017 in)
--------------------	---

Ángulo de Abanico	30° – 60°
-------------------	-----------

Estos son valores de referencia. El aplicador profesional puede ajustar levemente algún valor según lo indiquen las condiciones del campo.

Presión en línea	120 – 150 BAR
------------------	---------------

Condiciones de aplicación

Humedad relativa ambiente	10 % – 80 %
---------------------------	-------------

La temperatura de superficie deberá estar como mínimo 3 °C por encima del punto de rocío.

Temperatura ambiente	10 °C – 40 °C
----------------------	---------------

Temperatura de la superficie:	5 °C – 40 °C
-------------------------------	--------------

Cantidad de capas y espesor

Espesor seco por capa	1,5 mils
-----------------------	----------

Espesor húmedo por capa	2,3 mils
-------------------------	----------

Aplique las capas del sistema de pintura dentro de los tiempos de repinte recomendados.

Tiempo de secado

Tiempo de secado al tacto	1.5 hrs
---------------------------	---------

Tiempo de secado para repinte	2 h
-------------------------------	-----

Curado total en días	7 d
----------------------	-----

Tiempo de secado a profundidad	3 h
--------------------------------	-----

Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones óptimas (entre 22 – 28 °C de temperatura y 60 – 80 % de humedad relativa). Estos tiempos dependen de: la temperatura, la humedad, el espesor de película de la pintura y su dilución.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 9.0 del: Nov 11/4/2024
4 2024 1:10PM



INFORMACIÓN TÉCNICA

BECCTHANE ENAMEL H.S.

521-81071-000



OBSERVACIONES

- ☐ Si necesita otra información, para un manejo seguro de este producto, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- ☐ En caso especial, consulte con nuestro Departamento Técnico.
- ☐ Para ciertos casos y para obtener un acabado uniforme, es posible que se requiera aplicar un mist coat con Becctthane Enamel HS (a un 150% de dilución), antes de aplicar la capa de acabado. Este mist coat tiene el objetivo de evitar la presencia de defectos estéticos en el acabado
- ☐ Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.

SALUD

- ☐ El usuario de este producto puede necesitar un adecuado Equipo de Protección Personal, como se detalla en su respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), disponible en la web <http://www.gruposur.com>
- ☐ Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 9.0 del: Nov 11/4/2024
4 2024 1:10PM

