



CONCRETE ADMIXTURE · SUPERPLASTICIZER

YK NN®

Superplasticizer dengan pengurang air dalam jumlah besar & mempercepat pengerasan beton.

PRODUCT CODE

YK-NN

01 DESKRIPSI

Cairan Superplasticizer yang sangat efektif dengan aksi ganda untuk produksi beton yang mengalir atau bahan untuk mengurangi air beton, untuk membantu menghasilkan kekuatan awal dan kekuatan akhir tinggi. **Bebas klorin.**

02 KEGUNAAN

SEBAGAI SUPERPLASTICIZER — BETON MENGALIR

- Pelat dan pondasi
- Dinding, kolom dan dermaga
- Bangunan ramping dengan penulangan rapat
- Permukaan berfinishing tekstur

SEBAGAI PENGURANG AIR — BETON KEKUATAN TINGGI

- Beton pra-cetak
- Beton pra-tekan
- Jembatan & struktur penyangga
- Area dimana cetakan harus cepat dipindahkan / segera dibebani

03 KARAKTERISTIK & KEUNTUNGAN

SEBAGAI SUPERPLASTICIZER

- Meningkatkan kelecakan, memudahkan pengecoran untuk struktur ramping dengan penulangan rapat
- Mengurangi jumlah getaran yang dibutuhkan; waktu pengerasan normal, tanpa perlambatan
- Mengurangi resiko pemisahan

SEBAGAI PENGURANG AIR

- Pengurangan air hingga **20%** — memberikan peningkatan **40%** kekuatan tekan dalam 28 hari
- Kekuatan tinggi setelah 12 jam

DOSIS STANDAR**± 0.30% – 2.30%**

dari berat semen, tergantung pada kelecakan yang dikehendaki.

CATATAN DOSIS

Disarankan untuk melakukan beberapa percobaan pakai untuk menentukan dosis yang tepat dengan aplikasi yang diinginkan.

- Untuk penggunaan dengan **pasir silica**: dosis **0.60% – 1.80%** dari berat semen untuk aplikasi beton pra-cetak.
- Apabila dikombinasikan dengan **pasir olahan / pasir vulkanik**: dosis **0.80% – 2.30%** dari berat material semen untuk aplikasi beton pra-cetak.

Untuk kebutuhan yang lebih spesifik, harap hubungi bagian **technical service** kami untuk menentukan dosis yang tepat.



YK NN® Superplasticizer · Concrete Admixture

CONTINUED

05 PENCAMPURAN

YK NN dapat ditambahkan ke air adukan sebelum air tersebut dicampurkan dengan agregat, atau ditambahkan ke beton yang baru diaduk. Bila penambahan dilakukan pada beton yang baru diaduk, efek plasticizing akan lebih terlihat.

Untuk beton **ready-mix**, tambahkan YK NN ke beton sebelum penuangan dan setelah pengadukan lebih lanjut selama **3 – 5 menit**.

06 DATA TEKNIS

PARAMETER	NILAI
WARNA	Coklat Tua
BERAT JENIS	± 1.18 – 1.20 kg/liter
KANDUNGAN KLOORIN	Bebas Klorin
BENTUK	Cairan

07 UMUR & PENYIMPANAN

Minimal **1 (satu) tahun**, bila disimpan dalam kemasan asli yang belum dibuka, pada tempat **kering, sejuk, dan teduh**, terhindar dari sinar matahari langsung.

08 KEMASAN

DRUM

240 kg

Kemasan standar

BULK

1.000 kg

IBC tank / pesanan proyek

Disclaimer: Informasi pada lembar data ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami terkini. Pengguna bertanggung jawab atas kesesuaian produk untuk aplikasi spesifiknya, dan disarankan melakukan uji coba lapangan terlebih dahulu. PT. Yosi Utama Karya berhak mengubah spesifikasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk Material Safety Data Sheet (MSDS) dan rekomendasi teknis lanjutan, silakan hubungi technical service kami.