

Dossier N°: 298/AF/2022

Rapport des essais: Analyse Granulométrique, Limites d'Atterberg et Equivalent de Sable.

Effectué à la demande de : REMED


Chantier : RN3 (BEN AROUS) .

Echantillon : TV(0/20)

Date d'essai : 14/11/2023

Origine : Prélevé du stock du déchet de démolition le 09/11/2023 .

Amené par : le Cetec le 09/11/2023.




Tamis(mm)	80	60	40	31,5	25	20	16	14	10	8	6,3	5	4
T.cumulés(%)	100,0	100,0	100,0	98,0	97,0	94,6	91,0	88,1	75,6	66,6	58,3	50,9	45,5

2,5	1,25	0,4	0,16	0,08
38,3	30,3	19,6	8,4	7,9

Proposé par le Chef de Service de Fondation	Vérifié par la Direction Technique	Approuvé par la Direction Générale
«M.» Mohamed Aziza 		

NB : LE PRESENT RAPPORT COMPORTE 01 PAGE.
LES RESULTATS OBTENUS SUR CET ECHANTILLON AMENE PAR LES SOINS DU CETEC NE CONCERNENT QUE CET
ECHANTILLON ET NE SONT PAS GENERALISABLES.



15 NOV 2023