

Rapport d'Essai

Client

Chantier

RE-MED Ben Arous

Echantillon : Déchet de démolition et de construction -2-

Echantillon amené au CETEC par les soins du CETEC

Résultats :

Ouverture des mailles (mm)	40	31 ⁵	25	20	16	12.5	10	8	5	2	1	0.4	0.16	0.08
Tamiséat %	98	92	85	77	70	63	55	50	41	33	29	18	08	06

