



WICLINE 75FP

Serienübersicht Österreich (A)
Survey of series Austria (A)



Technische Information
Technical Information

Serie Series			
Bezeichnung Designation			WICLINE 75FP
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.			xxxxxx
Anwendung Application	Lochfenster Punched window	Fenster in Verglasung Window in glazing	Verglasung Glazing
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	_____	_____	EI 90
Flügelformat FAB x FAH in mm Sash sizes FAB x FAH in mm	_____	_____	Elementbreite unbegrenzt Elementhöhe bis 3000 mm. Achsmaß nach statischen Erfordernissen Unit width unlimited Unit height until 3000 mm. Axis dimension according to statical requirements
max. Elementhöhe max. element height	_____	_____	
Aufgeklebte Sprossen Glazing bar glued	3091052 / 3091053 Al-Rohre bis Breite < 200 mm 3091052 / 3091053 tube alu. width up to < 200 mm		
Wandanschlüsse Wall junctions	Mauerwerk > 11.5 cm dick, Steindruckfestigkeit 12, Mörtelgruppe II nach DIN 1053. Porenbeton Blocksteine > 15 cm, Beton > 10 cm min. C 12/15 nach DIN 1045, REI 90, bekleidete Stahl- und Holzbauteile der Feuerwiderstandsklasse EI 90 nach ÖN EN 13501-2 Masonry > 11.5 cm thick, compressive strength of stone 12, mortar group II according to DIN 1053 Porous concrete block stones > 15 cm, concrete > 10 cm min. C 12/15 acc. to DIN 1045, fire resistant encased steel and wooden structural components of fire resistance class EI 90 acc. to ÖN EN 1350-2		

WICLINE 75FP

Elementübersicht Österreich (A)
Survey of elements Austria (A)

Technische Information
Technical Information

Serie Series				
Bezeichnung Designation			WICLINE 75FP	
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.			xxx	
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	_____	_____	EI 90	
Verglasungstyp: Glazing type:	Dicke: thickness:	max. Scheibengrößen max. glass sizes		
Contraflam Typ 90-4 (MONO) 40 mm Type 90-4 (Mono) 40 mm	_____	_____	1473 x 2978 mm	



Füllungsdickentoleranzen des Glasherstellers beachten!