LITOKOL®

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

КАТАЛОГ-НАВИГАТОР ПО ПОДБОРУ ПРОДУКТА



Классификация
Область применения

Уникальные преимущества
Сравнение продуктов

СОДЕРЖАНИЕ

Таблица сравнения гидроизоляционных составов 2-3
Полимерная гидроизоляция
HIDROFLEX 4
AQUAMASTER 4
Цементная гидроизоляция
ELASTOCEM MONO 5
ELASTOCEM 5
COVERFLEX 6
LITOSCREEN 6
LITOBLOCK AQUA 7
Вспомогательные материалы для гидроизоляции
LITOBAND 8
LITOBAND серия P 9
LITOBAND BASIC 10
НАБУХАЮЩИЙ РЕЗИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ 10
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОЛОТНО 11
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА 2.0 11
Справочная информация 12

Таблица сравнения гидроизоляционных составов

		Цементная гидроизоляция			
	Название	**ELASTOCEM MONO**	**ELASTOCEM**	**COVERFLEX**	**LITOSCREEN**
Область применения	**Внутренние работы**	+	+	+	+
	Использование на нестабильных основаниях	+	+	+	-
	Наружные работы	+	+	+	+
	Неотапливаемые помещения	+	+	+	+
	Бассейны, хаммамы, СПА	+	+	+	-
	Использование в системе теплый пол	+	+	+	-
	Необходимость армирования гидроизоляционной лентой	+	+	+	-
	Необходимость армирования щелочестойкой сеткой	+/-	+/-	-	-
Технические характеристики	**Водонепроницаемость**	W12	W20	W10	W10
	Адгезия к основанию	⩽1,6 МПа	⩽1,6 МПа	⩾1,7 МПа	1,4 МПа
	Прочность на сжатие через 28 дней	не измеряется	не измеряется	не измеряется	⩾ 35 МПа
	Перекрытие трещин	1,5 мм	1,5 мм	1,7 мм	не измеряется
	Расход на 1 м² при толщине 1 мм	1,6 кг	1,7 кг	1,6 кг	1,5 кг
	Поперечное удлинение при разрыве	не измеряется	не измеряется	не измеряется	не измеряется

Полимерная гидроизоляция		Гидроизоляционные ленты		
HIDROFLEX EVO	**AQUAMASTER**	**LITOBAND BASIC**	**LITOBAND**	**LITOBAND серия P**
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
-	+	+	+	+
-	+	+	+	+
-	+	-	+	+
+	+	+	+	+
+	-	совместима с полимерными и цементными гидроизоляциями	совместима с полимерными и цементными гидроизоляциями	совместима с полимерными и цементными гидроизоляциями
-	-	совместима с полимерными и цементными гидроизоляциями	совместима с полимерными и цементными гидроизоляциями	совместима с полимерными и цементными гидроизоляциями
W10	W12	не измеряется	не измеряется	не измеряется
⩽ 1,7 МПа	⩽ 1,6 МПа	не измеряется	не измеряется	не измеряется
не измеряется	не измеряется	не измеряется	не измеряется	не измеряется
5 мм	10 мм	не измеряется	не измеряется	не измеряется
0,55-1,5 кг	0,8-1,6 кг	не измеряется	не измеряется	не измеряется
>200%	1000%	70 %	144%	300%

HIDROFLEX EVO

Гидроизоляция полимерная высокоэластичная. Готовая к применению.



5 кг 10 кг

17 кг



Водонепроницаемость W10



Для внутренних работ



Перекрытие раскрывающихся трещин до 5 мм



Удлинение при разрыве более 200%



Высокая адгезия к основанию

Назначение

Гидроизоляция оснований внутри помещений перед дальнейшей облицовкой. Применяется совместно с системой гидроизоляционных лент и углов (например, LITOBAND). Морозостойкая при транспортировке.

Область применения

- Применяется для внутренних работ в отапливаемых жилых и общественных помещениях всех типов.
- Допускается последующая облицовка всеми типами облицовочных материалов.
- Совместима с любыми системами «теплый пол», «теплая стена».

Основания

Гипсокартон, гипсоволокнистые листы, гипсовые штукатурки. Цементные стяжки и штукатурки. ДСП, ЦСП, ОСП, фанера. Кладки из кирпича, камня, газобетона. Бетон.

AQUAMASTER

Гидроизоляция полимерная суперэластичная, не требующая армирования. Готовая к применению.



4 кг 10 кг

20 кг



Водонепроницаемость W12



Для внутренних и наружных работ



Перекрытие трещин до 10 мм



Удлинение при разрыве более 1000%



Рекомендуется для бассейнов, хаммамов, SPA

Назначение

Гидроизоляция оснований со сложными геометрическими формами перед дальнейшей облицовкой.

Область применения

- Применяется для наружных и внутренних работ в помещениях всех типов.
- Допускается последующая облицовка всеми типами облицовочных материалов.
- Совместима с любыми системами «теплый пол», «теплая стена».
- Подходит для фонтанов, бассейнов, SPA.

Основания

Гипсокартон, гипсоволокнистые листы. Гипсовые штукатурки. Цементные стяжки и штукатурки. ДСП, ЦСП, ОСП, фанера. Кладки из кирпича, камня, газобетона. Бетон.

ELASTOCEM MONO

Гидроизоляция полимерцементная эластичная однокомпонентная





20 кг

Водонепроницаемость W12

Для внутренних и наружных работ

Рекомендуется для бассейнов, хаммамов, SPA

Сохраняет эластичность при отрицательных температурах

Однокомпонентная

Назначение

Гидроизоляция оснований в промышленном и гражданском строительстве перед последующей облицовкой.

Область применения

- Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, помещениях всех типов.
- Допускается последующая облицовка всеми типами облицовочных материалов.
- Совместима с любыми системами «теплый пол», «теплая стена».
- Подходит для фасадов, цоколей, отмосток, фонтанов, бассейнов, SPA и резервуаров для воды.

Основания

Цементные стяжки и штукатурки. Кладки из кирпича, камня, газобетона. Основания из существующей плитки, мозаики. Аквапанель. Бетон.

ELASTOCEM

Гидроизоляция полимерцементная эластичная двухкомпонентная фиброармированная





24 кг

8 кг

Водонепроницаемость W20

Для внутренних и наружных работ

Рекомендуется для бассейнов, хаммамов, SPA

Сохраняет эластичность при отрицательных температурах

Армирована фиброволокном

Назначение

Гидроизоляция оснований в промышленном и гражданском строительстве перед последующей облицовкой.

Область применения

- Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых помещениях всех типов.
- Допускается последующая облицовка всеми типами облицовочных материалов.
- Совместима с любыми системами «теплый пол», «теплая стена».
- Подходит для фасадов, цоколей, отмосток, фонтанов, бассейнов, SPA и резервуаров для воды.

Основания

Цементные стяжки (в том числе с подогревом) и штукатурки. Кладки из кирпича, камня, газобетона. Основания из существующей плитки, мозаики. Аквапанель. Бетон.

COVERFLEX

Гидроизоляция полимерцементная повышенной эластичности двухкомпонентная





20 кг 10 кг

Водонепроницаемость W10

Для внутренних и наружных работ

Рекомендуется для бассейнов, хаммамов, SPA

Перекрытие трещин до 1,7 мм

Стойкость к воздействию хлоридов и сульфатов CO_2

Назначение

Гидроизоляция оснований светло серого цвета со сложными геометрическими формами в промышленном и гражданском строительстве перед последующей облицовкой, не требует армирования сеткой.

Область применения

- Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых помещениях всех типов.
- Допускается последующая облицовка всеми типами облицовочных материалов.
- Совместима с любыми системами «теплый пол», «теплая стена».
- Подходит для фасадов, цоколей, отмосток, фонтанов, бассейнов, SPA и резервуаров для воды.

Основания

Цементные стяжки (в том числе с подогревом) и штукатурки. Кладки из кирпича, камня, газобетона. Основания из существующей плитки, мозаики. Аквапанель. Бетон.

LITOSCREEN

Гидроизоляция цементная обмазочная высокопрочная для недеформируемых оснований





20 кг

Водонепроницаемость W10

Для внутренних и наружных работ

Произведено из цемента высшего качества

ЦЕМ I 52,5 Н (М600 Д0)

Высокая прочность до 35 МПа

Стойкость к воздействию солей и щелочей

Назначение

Гидроизоляция оснований, не подверженных деформациям, перед последующей облицовкой.

Область применения

- Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых помещениях всех типов.
- Подходит для фасадов, цоколей, подвалов, небольших крытых бассейнов, купелей, резервуаров для воды (при смешении с латексной добавкой LATEXKOL).
- Заполнения пустот в каменных кладках и заполнения шпуров.
- Допускается последующая облицовка всеми типами облицовочных материалов, отделка штукатурными и шпатлевочными материалами.

Основания

Цементные стяжки и штукатурки. Кладки из кирпича, камня, газобетона. Бетон.

LITOBLOCK AQUA

Гидропломба





5 кг 1,6 кг

Водонепроницаемость W12

Для внутренних и наружных работ

Твердеет за 180 секунд

Высокая адгезия

Назначение

Ликвидация напорных течей и моментальная фиксация анкеров и деталей.

Область применения

- Применяется для: наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых помещениях всех типов.
- Подходит для фундаментов, бетонных колодцев, коллекторов, подвалов, подземных переходов, туннелей, бассейнов.

Основания

Цементные стяжки и штукатурки. Кладки из кирпича, камня, газобетона. Бетон.

LITOBAND

Система высокоэластичных гидроизоляционных лент, углов и манжет



Для внутренних и наружных работ

Террасы, балконы, ванные комнаты, душевые

144%

До 144% удлинение при разрыве


Подходит для бассейнов

Назначение

Гидроизоляция углов и вводов коммуникаций.

Область применения

- Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, влажных помещениях всех типов.

Наименование	Описание	Размеры	Фото
LITOBAND R10	Гидроизоляционая лента	Ширина внешняя — 120 мм, ширина эластомерного покрытия — 70 мм, длина — 10 м	
LITOBAND R50	Гидроизоляционая лента	Ширина внешняя — 120 мм, ширина эластомерного покрытия — 70 мм, длина — 50 м	
LITOBAND AI	Гидроизоляцонная лента, внутренний угол 90°	Ширина внешняя — 120 мм, ширина эластомерного покрытия — 70 мм, длина каждой стороны — 140 мм	
LITOBAND AE	Гидроизоляционая лента, внешний угол 270°	Ширина внешняя — 120 мм, ширина эластомерного покрытия — 70 мм, длина каждой стороны — 140 мм	
LITOBAND S	Гидроизоляционый пластырь для герметизации выпусков водопроводных труб и установочных изделий	120x120 мм, с отверстием Ø15мм. Эластомерное покрытие — сплошное	
LITOBAND P	Гидроизоляционый пластырь для герметизации канализационных сливов, трапов, скиммеров	425x425 мм. Эластомерное покрытие — сплошное	

LITOBAND СЕРИЯ P

Система суперэластичных лент, углов и манжет



Для внутренних и наружных работ

Террасы, балконы, ванные комнаты, душевые

300%


До 300% удлинение при разрыве

Стойкость к щелочам и кислотам

Рекомендуется для бассейнов, хаммамов, SPA

Область применения

- Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, влажных помещениях всех типов.
- Подходит для фонтанов, бассейнов, SPA.

Наименование	Описание	Размеры	Фото
LITOBAND RP10	Гидроизоляционая лента	Ширина внешняя — 120 мм Длина — 10 м	
LITOBAND RP50	Гидроизоляционая лента	Ширина внешняя — 120 мм Длина 50 м	
LITOBAND AIP	Гидроизоляционная лента, внутренний угол 90°	Ширина внешняя — 120 мм Длина каждой стороны — 140 мм	
LITOBAND AEP	Гидроизоляционная лента, внешний угол 270°	Ширина внешняя — 120 мм Длина каждой стороны — 140 мм	
LITOBAND SP	Гидроизоляционный пластырь для герметизации выпусков водопроводных труб и установочных изделий	120X120 мм, с отверстием Ø15мм	
LITOBAND PP	Гидроизоляционный пластырь для герметизации канализационных сливов, трапов	425x425 мм	

LITOBAND BASIC

Гидроизоляционная лента эластичная



R 10 R 100

Для внутренних и наружных работ

Террасы, балконы, ванные комнаты, душевые

Гидроизоляция углов и стыков

100% водонепроницаемая

Назначение


Гидроизоляция углов стена-стена, стена.

Область применения

- Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых помещениях всех типов.

НАБУХАЮЩИЙ РЕЗИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ

Профиль для герметизации холодных швов, стыков и вводов коммуникаций



10 м 20х5 мм 10 м 20х10 мм

Для внутренних и наружных работ

Рекомендуется для бассейнов, хаммамов, SPA и тп.

Увеличивается в объеме в 2,5 раза

Специальное покрытие, защищающее от преждевременного набухания

Назначение

Герметизация холодных швов фундаментов, бассейнов, гидротехнических сооружений, коллекторов и других сборных или монолитных конструкций.

Область применения

- Для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых помещениях всех типов.
- Для гражданских и промышленных гидротехнических сооружений, аквапарков, бассейнов, саун, хаммамов.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОЛОТНО

Гидроизоляционное полотно для укладки керамической плитки, керамогранита и камня на стабильные основания.



30 м.п.

Для внутренних и наружных работ

100% водонепроницаемая

Высокая адгезия с плиточным клеем

Назначение


Гидроизоляция стабильных оснований перед дальнейшей облицовкой

Область применения

- Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, влажных помещениях всех типов.
- Материал не применим для перекрытия динамических трещин.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА 2.0

Полотно для укладки облицовки на деформирующиеся основания



15 м.п.

Для внутренних и наружных работ

100% водонепроницаемая

Перекрывает раскрывающиеся трещины до 2,7 мм

Паропроницаема

Назначение

Применение в качестве гидроизоляционного и разделительного слоя при укладке керамических покрытий на проблемные, потрескавшиеся, слабые основания. (Стяжки и штукатурки с большим количеством трещин, компенсационных швов и пр.) перед дальнейшей облицовкой.

Область применения

- Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, влажных помещениях всех типов.

Справочная информация

W (водонепроницаемость) — величина, показывающая давление воды, которое может выдержать материал W2 = 0,2 МПа.

Адгезия — прочность сцепления с основанием.

Перекрытие трещин — величина, которая показывает ширину трещины, которая может появиться в основании, и гидроизоляция при этом останется.

Удлинение при разрыве — процент удлинение материала в момент его разрыва при растягивании.

Для заметок