







Tipo de Desmonte	% de Material Presente							
	Muestra Global					Matriz <3"		
	12" - 36"	3" - 12"	Gravas	Arenas	Finos	Gravas	Arenas	Finos
Mármol Negro	35.1	30.2	23.6	8.3	2.8	71.4	22.8	5.8
Hornfels Gris	22.1	49,3	24.9	2.82	0.88	86.2	11.2	2.6
Intrusivo	21.8	38.8	31.4	6.4	1.6	80.4	16.3	3.3
Exoskarn Diopsido	4.6	15.6	58	19.1	2.7	76.5	20.9	2.6











Stantec	L - 01	**Apéndice A.5.5 - Propiedades Índice | Desmonte ROM**
	Proyecto:	Ingeniería de Prefactibilidad Gate 2A del depósito de Relaves Site 3 y Depósito de desmonte EE4BE-S3 **Fecha:** 9/14/2023