

TS100

Описание

Прозрачная термоусадочная
созэкструзионная
двуосноориентированная
полипропиленовая пленка,
термосвариваемая с двух сторон.
Для скоростных упаковочных автоматов.

- Термосвариваемый слой
- ОПП
- Термосвариваемый слой

Свойства

Отличные оптические свойства.
Высокий коэффициент термоусадки.
Хорошие антистатические свойства.
Хорошая размерная стабильность.
Стабильный коэффициент трения.
Устойчивость к образованию царапин и потертостей.

Применение

Упаковка сигаретных боксов и чайных коробок.
Упаковка на скоростных упаковочных автоматах.
Упаковка продуктов питания.

Условия хранения и использования

В случае хранения пленки в не отапливаемом помещении перед использованием, пленку необходимо выдержать при комнатной температуре (20±5)°C и относительной влажности воздуха (60±5) % не менее 24 часов перед использованием. При соблюдении надлежащих условий хранения пленка TS100 пригодна для переработки в течение 6 месяцев с даты производства.

Контакт с пищевыми продуктами

Пленка соответствует требованиям, предъявляемым к упаковке продуктов питания. Дополнительные документы могут быть предоставлены по запросу

Свойства	Метод измерения	Единица измерения	Типичные величины
Толщина	ASTM E252-05	мкм	20
Выход	ASTM E252-05	м ² /кг	54,9
Вес метра квадратного	ASTM E252-05	г/м ²	18,2
Прочность сварного шва	ASTM F88-94 130°C/2,76ap/0,5с	г/25мм	370
Диапазон термосваривания	ASTM F2029	°C	115÷140
Коэффициент трения (не более)	внешн./внешн. ASTM D 1894		0,3
Мутность	ASTM D 1003	%	2,3
Блеск	ASTM D 2457	%	82
Усадка	MD	OPMA TEST	6
	TD	130 °C-5 мин	7
Модуль эластичности	MD	ASTM D 882	2500
	TD		4000
Прочность на растяжение	MD	ASTM D 882	140-190
	TD		250-330
Удлинение при разрыве	MD	ASTM D 882	140-200
	TD		40-90

MD-продольное направление. TD-поперечное направление.

Втулка	Внешний диаметр намотки, мм	Толщина, мкм/ Длина намотки, м	
		16	20
76 mm(3")	395	6800	5500
	325	4500	3600
	285	3400	2700
	240	2300	1800
	200	1300	1100

Стандартная поставка

Рулоны с пленкой упаковываются на поддоны вертикально.

Информация, сообщаемая в этой спецификации, основывается на средних величинах выпускаемой продукции. Основная задача предоставленной информации - показать основные характеристики продукции и возможности ее использования.

Контакты.

Производство: 142820 Московская область, Старокаширское шоссе, 100 км., владение 1.

тел: +7 495 580 48 76

Офис продаж:

Москва, Рыбников пер., 1.

www.eurometfilms.ru