

ВМА 401 Т-70

Малеиновая Смола

Описание продукта:

ВМА 401 Т-70 – малеиновая смола, обладающая отличной твердостью и блеском и устойчивостью блеска и хорошее поверхностным и глубоким высыханием.

Характеристики и преимущества:

- Отличные блеск и устойчивость блеска
- Отличная твердость
- Хорошее поверхностное и глубокое высыхание

Применение:

- Нитроцеллюлозная эмаль и краска
- Покрытия для дерева
- дорожные краска

Технические свойства:

Физические характеристики в жидком состоянии при 25°C

Данные каждой партии перед выпуском измеряются нашей лабораторией контроля качества.

Характеристики	Единица измерения	Значение	Способ тестирования
Цвет	Гарднер	Max 10	ASTM D1544
Вязкость (при 25°C)	Ст	40-60	ASTM D1545
Кислотное число	мг КОН/г	Max 35	ASTM D1639
Сухой остаток	% веса	70±1	ASTM D1259
растворитель	---	Толуол	---

Типичные свойства

Данная информация не подвергается постоянному мониторингу и не является частью спецификаций, а предоставляется для более полного описания продукта

Характеристики	Единица измерения	Значение	Способ тестирования
Плотность (при 23°C)	г/см ³	1.036	ASTM D1475
Температура вспышки (в открытом тигле)	°C	5	ASTM D92

Растворимость (Внутренняя проверка)

Уайт-Спирит	○	Бутилацетат	●
Ксилол	●	Ацетон	●
Толуол	●		

● = неограниченная растворимость
 ○ = значительная растворимость
 ⊕ = ограниченная растворимость
 ⊖ = очень ограниченная растворимость или нерастворимый

Совместимость (ASTM D6887 при T=160°C)

Насыщенные полиэстер	Совместима	Жирные алкидные смолы	Несовместима
Алкидные смолы средней жирности	Несовместима	Аминовая смола	Совместима
Тошние алкидные смолы	Совместима	Акриловая смола	Совместима

Безопасность продукта и защита окружающей среды:

Следует соблюдать стандартные меры безопасности транспортировки малеиновой смол. Более подробную информацию по безопасности продукта можно узнать из паспорта безопасности материала, который предоставляется по запросу.

Фасовка: 200 кг (нетто) в металлических бочках.

Хранение: Хранить в прохладном месте при температуре ниже 25 °C и вдали от влаги и прямых солнечных лучей.

Ограничение ответственности: Информация и в особенности рекомендации по применению и использованию продукции Bonyan Kala Chemie предоставлены добросовестно и с честными намерениями на основании имеющихся на данный момент квалификации и знаний о продуктах при условии их надлежащего хранения, транспортировки и использования в нормальных условиях в течение срока годности. На практике различия материалов, химических составов и фактических местных условия таковы, что при любых правоотношениях из данной информации или рекомендаций или какой-либо консультации не проистекает никаких гарантий или обязательств относительно товарной пригодности или соответствия определенным целям. Необходимо соблюдать права собственности, авторские и патентные права третьих лиц. Все заказы принимаются в соответствии с нашими текущими сроками и условиями поставки. Пользователям следует всегда сверяться с последней версией Спецификаций продукта, которые могут быть предоставлены по запросу и доступны на сайте www.bonyankala.com.