

داده برگ فنی محصول

BMA 401 T-70

رزين مالئيك

شرح محصول:

BAM 401 T-70 رزین مالئیک با براقیت و حفظ براقیت و سختی عالی و خشکشوندگی سطحی و عمقی بسیار خوب است.

ویژگیها و مزایا:

- براقیت و حفظ براقیت عالی
 - سختى عالى
- خشکشوندگی سطحی وعمقی بسیار خوب

کاربردها:

- رنگ فوری بر پایه نیتروسلولز
 - پوشش چوب
 - رنگ ترافیکی

مشخصات فني:

ویژگیهای فیزیکی در حالت مایع در دمای ۲۵°C

این اطلاعات در آزمایشگاه کنترل کیفیت و برای هر بچ محصول قبل از تخلیه اندازه گیری می شود.

این احداد در ارسیساده حسران میلید و برای سر			
ویژ <i>گی</i> ها	واحد	مقدار	روش آزمون
رنگ	Gardner	<1.	ASTM D1544
گرانروی (۲۵ °C)	St	۴۰-۶۰	ASTM D1545
عدد اسیدی	mg KOH/g	۵۳>	ASTM D1639
درصد جامد	wt%	Y+±1	ASTM D1259
حلال		تولوئن	

ویژگیهای عمومی

این اطلاعات مستمراً اندازه گیری و جزئی از مشخصات فنی محصول تلقی نمی شود و ارائه آنها صرفاً جهت توصیف بهتر محصول است.

روش آزمون	مقدار	واحد	ويژگىھا
ASTM D1475	1/088	g/cm³	چ گالی (۲۳°۲)
ASTM D92	۵	°C	نقطه اشتعال (جام روباز)

انحلال پذیری (روش آزمون داخلی)

•	○ بوتیل استات	AW-402
•	● استون	زايلين
	•	تولوئن
	⊙= حلاليت محدود	●= حلاليت نامحدود

⊙= حلالیت محدود ○= حلالیت بسیار محدود یا عدم حلالیت

🗨 حلالیت زیاد

DS254/052021/00

سازگاری (ASTM D6887 @T=160°C)

ناساز گار	ألكيد بلند روغن	سازگار	پلی استر اشباع
سازگار	أمينو رزين	ناسازگار	ألكيد متوسط روغن
سازگار	رزین اکریلیک	سازگار	ألكيد كوتاه روغن

ايمنى محصول و محافظت زيستمحيطي:

شرایط نگهداری متداول در بکارگیری رزینهای مالئیک رعایت گردد. در صورت نیاز، اطلاعات ایمنی محصول در داده برگ ایمنی در دسترس است.

بستهبندی: ۲۰۰ کیلوگرم (خالص) در بشکههای فولادی.

انبارداری: محصول را در محل خنک و در دمای کمتر از ۲۵°C و به دور از رطوبت و تابش مستقیم نور اَفتاب نگهداری نمایید.

رفع مسئولیت: اطلاعات و پیشنهادهای موجود در این برگه درباره کاربرد محصولات شرکت بنیان کالا شیمی، بر اساس آخرین دانش ما ارائه شده: مشروط بر اینکه محصول تحت شرایط معمول و در بازه زمانی معین در طول عمر مفید به درستی نگهداری و استفاده گردد. در عمل، به علم عصوف این محصول و سازگاری با سایر مواد، تلقی نمیشود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی در این برگه، به هیچ وجه به منزله ضمانت در قبال شرایط مصرف این محصول و سازگاری با سایر مواد، تلقی نمیشود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی در این حوزه نیز از شرکت بنیان کالا شیمی سلب می گردد. تحت هر شرایطی حقوق مالکیت اشخاص ثالث باید ملاحظه شود. سفارش خرید بر اساس مقررات و قراردادهای جاری فوش و تحویل این شرکت دریافت میشود. به کاربران اکیداً توصیه میشود که همواره به آخرین ویرایش محتبر داده برگ فنی محصول در تارنمای ما به نشانی www.bonyankala.com مراجعه کنند؛ همچنین این اطلاعات از طریق تماس با تیم فروش نیز قابل تهیه است.

DS254/052021/00