BUP 670

رزین پلی استر غیر اشباع

رزین پلی استر ایزوفتالیک

شرح محصول:

BUP 670 رزین پلی استر غیر اشباع بر پایه ایزوفتالیک و غیر فعال، دارای ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی عالی، گرانروی زیاد و مقاومت در برابر هیدرولیز و ضربه جهت پخت در دمای بالا به کمک TBPB است.

ویژگی‌ها و مزایا:

- ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی عالی
- گرانروی زیاد
- مقاومت در برابر آبکافت (هیدرولیز)
- مقاومت در برابر ضربه

کاربردها:

- تولید SMC و BMC

مشخصات فنی:

ویژگی‌های فیزیکی در حالت مایع در دمای ۲۵°C

این اطلاعات در آزمایشگاه کنترل کیفیت و برای هر بچ محصول قبل از تخلیه اندازه‌گیری می‌شود.

ویژگی‌ها	واحد	مقدار	روش آزمون
شکل ظاهری	---	شفاف	---
رنگ	Gardner	<۲	ASTM D1544
گرانروی (۲۵ °C)	mPa.s (cP)	۹۰۰–۱۲۰۰	ISO 2555
چگالی (۲۳ °C)	g/cm³	۱/۱۱۹۷	ASTM D1475
عدد اسیدی	mg KOH/g	۱۴–۱۸	ASTM D1639
درصد جامد	wt%	۶۵±۲	ASTM D1259
***زمان ژل شدن**	sec	۵۰–۱۰۰	Internal standard
زمان پخت	sec	۱۰۰–۱۵۰	ASTM D2471
دمای بیشینه گرمازایی (پیک اگزوترم)	°C	<۳۰۰	ASTM D2471
جذب آب	wt%	<۰/۱	ISO 62
نقطه اشتعال (جام روباز)	°C	۲۳/۸	ASTM D92

*آغازگر گرمایی: ۱٪ TBPB در دمای ۱۳۰ °C

ویژگی‌های مکانیکی قطعات قالب‌گیری شده (غیر مسلح)

این اطلاعات مستمراً اندازه‌گیری و جزئی از مشخصات فنی محصول تلقی نمی‌شود و ارائه آن‌ها صرفاً جهت توصیف بهتر محصول است.

ویژگی‌ها	واحد	مقدار	روش آزمون
استحکام کششی	MPa	>۶۰	ISO 527-2
ازدیاد طول	%	۵/۹	ISO 527-2
مدول کششی	MPa	۱۰۶۵	ISO 527-2
استحکام خمشی	MPa	>۱۲۰	ISO 178
مدول خمشی	MPa	۳۱۹۰	ISO 178
دمای خمش گرمایی	°C	>۱۲۰	ASTM D648
سختی (بارکول)	---	>۴۰	ASTM D2583
جمع شدگی طولی (ΔL/L)	%	<۱	ASTM D2566

ایمنی محصول و محافظت زیست‌محیطی:

شرایط نگهداری متداول در بکارگیری رزین‌های پلی استر غیر اشباع رعایت گردد. در صورت نیاز، اطلاعات ایمنی محصول در داده برگ ایمنی در دسترس است.

بسته‌بندی: ۲۲۵ کیلوگرم (خالص) در بشکه‌های فولادی.

انبارداری: محصول را در محل خنک و در دمای کمتر از ۲۵°C و به دور از رطوبت و تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری نمایید. در صورت رعایت شرایط نامبرده، عمر مفید انبارداری محصول حداقل ۳ ماه از زمان تحویل است.

رفع مسئولیت: اطلاعات و پیشنهادهای موجود در این برگه درباره کاربرد محصولات شرکت بنیان کالا شیمی، بر اساس آخرین دانش ما ارائه شده؛ مشروط بر اینکه محصول تحت شرایط معمول و در بازه زمانی معین در طول عمر مفید به درستی نگهداری و استفاده گردد. در عمل، به علت تفاوت‌های ذاتی مواد، ساختار شیمیایی و شرایط واقعی محیط، اطلاعات و توصیه‌های مطروحه در این برگه، به هیچ وجه به منزله ضمانت در قبال شرایط مصرف این محصول و سازگاری با سایر مواد، تلقی نمی‌شود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی در این حوزه نیز از شرکت بنیان کالا شیمی سلب می‌گردد. تحت هر شرایطی حقوق مالکیت اشخاص ثالث باید ملاحظه شود. سفارش خرید بر اساس مقررات و قراردادهای جاری فروش و تحویل این شرکت دریافت می‌شود. به کاربران اکیداً توصیه می‌شود که همواره به آخرین ویرایش معتبر داده برگ فنی محصول در تارنمای ما به نشانی www.bonyankala.com مراجعه کنند؛ همچنین این اطلاعات از طریق تماس با تیم فروش نیز قابل تهیه است.