BAS 308 X-60

رزین آلکید کوتاه روغن

بر پایه اسید چرب روغن سویا ۶۰٪ در زایلین

شرح محصول:

BAS 308 X-60 رزین آلکید کوتاه روغن هواخشک بر پایه اسید چرب روغن سویا با سختی، خشک‌شوندگی سطحی و عمقی، براقیت و حفظ براقیت، ترکنندگی و قابلیت پراکنش رنگدانه عالی است.

ویژگی‌ها و مزایا:

- سختی عالی
- خشک‌شوندگی سطحی و عمقی عالی
- چسبندگی و سنباده‌خوری بسیار خوب
- پوشش‌دهی بسیار خوب
- سرعت خشک‌شوندگی بسیار زیاد

کاربردها:

- رنگ‌ها و پوشش‌های صنعتی
- رنگ‌های چکشی
- رنگ‌های سریع خشک

مشخصات فنی:

ویژگی‌های فیزیکی در حالت مایع در دمای ۲۵°C

این اطلاعات در آزمایشگاه کنترل کیفیت و برای هر بچ محصول قبل از تخلیه اندازه‌گیری می‌شود.

ویژگی‌ها	واحد	مقدار	روش آزمون
درصد روغن (تقریبی)	wt%	۲۸	محاسبه
رنگ	Gardner	<۵	ASTM D1544
گرانروی (۲۵ °C)	St	۱۰۰–۱۵۰	ASTM D1545
عدد اسیدی	mg KOH/g	<۱۲	ASTM D1639
درصد جامد	wt%	۶۰±۱	ASTM D1259

ویژگی‌های عمومی

این اطلاعات مستمراً اندازه‌گیری و جزئی از مشخصات فنی محصول تلقی نمی‌شود و ارائه آن‌ها صرفاً جهت توصیف بهتر محصول است.

ویژگی‌ها	واحد	مقدار	روش آزمون
چگالی (۲۳°C)	g/cm³	۱/۰۲۸۵	ASTM D1475
نقطه اشتعال (جام روباز)	°C	۲۶/۲	ASTM D92

انحلال‌پذیری (روش آزمون داخلی)

AW-402	☉	**بوتیل استات**	●
زایلین	●	**استون**	●
تولوئن	●	**بوتانول**	☉
اتیل استات	●		

●= حلالیت نامحدود
☉= حلالیت محدود
○= حلالیت زیاد
○= حلالیت بسیار محدود یا عدم حلالیت

سازگاری (ASTM D6887 @T=160°C)

پلی ایزوسیانات آلیفاتیک	سازگار	**آلکید بلند روغن**	ناسازگار
آلکید متوسط روغن	سازگار	**آمینو رزین**	ناسازگار
آلکید کوتاه روغن	سازگار	**رزین اکریلیک هیدروکسیله**	ناسازگار

ایمنی محصول و محافظت زیست‌محیطی:

شرایط نگهداری متداول در بکارگیری رزین‌های آلکیدی رعایت گردد. در صورت نیاز، اطلاعات ایمنی محصول در داده برگ ایمنی در دسترس است.

بسته‌بندی: ۲۰۰ کیلوگرم (خالص) در بشکه‌های فولادی.

انبارداری: محصول را در محل خنک و در دمای کمتر از ۲۵°C و به دور از رطوبت و تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری نمایید.

رفع مسئولیت: اطلاعات و پیشنهادهای موجود در این برگه درباره کاربرد محصولات شرکت بنیان کالا شیمی، بر اساس آخرین دانش ما ارائه شده؛ مشروط بر اینکه محصول تحت شرایط معمول و در بازه زمانی معین در طول عمر مفید به درستی نگهداری و استفاده گردد. در عمل، به علت تفاوت‌های ذاتی مواد، ساختار شیمیایی و شرایط واقعی محیط، اطلاعات و توصیه‌های مطروحه در این برگه، به هیچ وجه به منزله ضمانت در قبال شرایط مصرف این محصول و سازگاری با سایر مواد، تلقی نمی‌شود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی در این حوزه نیز از شرکت بنیان کالا شیمی سلب می‌گردد. تحت هر شرایطی حقوق مالکیت اشخاص ثالث باید ملاحظه شود. سفارش خرید بر اساس مقررات و قراردادهای جاری فروش و تحویل این شرکت دریافت می‌شود. به کاربران اکیداً توصیه می‌شود که همواره به آخرین ویرایش معتبر داده برگ فنی محصول در تارنمای ما به نشانی www.bonyankala.com مراجعه کنند؛ همچنین این اطلاعات از طریق تماس با تیم فروش نیز قابل تهیه است.