BD-Zr-18

Сиккатив октоат циркония

Цирконий 2-этилгексаноат

Описание продукта:

BD-Zr-18 – очень эффекивный вспомогательный сиккатив, широко используемый в красках с кобальтовым и другими вспомогательными сиккативами для значительного улучшения свойств лакокрасочных материалов. BD-Zr-18 самый подходящий сиккатив для водостойких финишных покрытий благодаря своему стабилизирующему действию на сложные эфирные связи в этой среде.

Характеристики и преимущества:

- Сиккатив, вызывающий равномерное затвердевание
- Сиккатив для глубокой воздушной сушки
- Снижение пожелтения белой пленки
- Сохранение белизны благодаря защите покрытия от воздействия погодных условий

Применение:

- Лакокрасочные покрытия воздушной сушки, пигментированные металлической пудрой

Технические свойства:

Физические характеристики в жидком состоянии при 25°C

Данные каждой партии перед выпуском измеряются нашей лабораторией контроля качества.

Характеристики	Ед.изм.	Значение	Способ тестирования
Внешний вид	--	Светоло-желтая прозр.	--
Тип металла	--	Цирконий	--
Состав металла	% веса	18±0.3	ISO 4619
Тип кислоты	--	Октановая	--
Сухой остаток	% веса	67-71	ASTM D1259
Цвет	Гарднер	Max 2	ASTM D1544
Вязкость - Кребс (при 20°C)	мПа.с (сентипуаз)	100-500	ASTM D562
Плотность (при 23°C)	г/см^3	1.1633	ASTM D1475

Безопасность продукта и защита окружающей среды:

Следует соблюдать стандартные меры безопасности транспортировки сиккативов. Более подробную информацию по безопасности продукта можно узнать из паспорта безопасности материала, который предоставляется по запросу.

Фасовка:

200 кг (нетто) в металлических бочках.

Хранение:

Защищать от воздейсвтия атмосферных условий и хранить при температурах ниже 50°C. После открытия контейнеры следует герметизировать немедленно после каждого забора продукта.

Ограничение ответственности: Информация и в особенности рекомендации по применению и использованию продукции Bonyan Kala Chemie предоставлены добросоветстно и с честными намерениями на основании имеющихся на данный момент квалификации и знаний о продуктах при условии их надлежащего хранения, транспортировки и использования в нормальных условиях в течение срока годности. На практике различия материалов, химических составов и фактических местных условия таковы, что при любых правоотношениях из данной информации или рекомендаций или какой-либо консультации не проистекает никаких гарантий или обязательств относительно товарной пригодности или соответствия определенным целям. Необходимо соблюдать права собственности, авторские и патентные права третьих лиц. Все заказы принимаются в соответствии с нашими текущими сроками и условиями поставки. Пользователям следует всегда сверяться с последней версией Спецификаций продукта, которые могут быть предоставлены по запросу и доступны на сайте www.bonyankala.com.