Bonyan Kala Chemie

Технический паспорт

BAL 106 WS-70

Жирная алкидная смола

На основе 70% жирных кислот соевого масла в Уайт-спирите.

Описание продукта:

BAL 106 WS-70 – жирная алкидная смола на основе жирных кислот соевого масла, обладающая хорошим поверхностным и глубоким высыханием, очень хорошим блеском и устойчивостью блеска и устойчивостью к растворителям.

Характеристики и преимущества:

- Очень хороший блеск и устойчивость блеска
- Очень хорошая устойчивость к растворителю
- Хорошее поверхностное и глубокое высыхание
- Хорошее покрытие
- Исключительная связывающая способность наполнителя

Применение:

- Строительные краски и покрытия
- Пигментные пасты
- Аэрозольные баллончики и распылители краски

Технические свойства:

Физические характеристики в жидком состоянии при 25°C

Данные каждой партии перед выпуском измеряются нашей лабораторией контроля качества.

Характеристики	Единица измерения	Значение	Способ тестирования
Содержание масла (прибл.)	% веса	56	Расчеты
Цвет	Гарднер	Max 6.5	ASTM D1544
Вязкость (при 25°C)	Ст	300-1500	ASTM D1545
Кислотное число	мг KOH/г	Max 10	ASTM D1639
Сухой остаток	% веса	70±1	ASTM D1259

Типичные свойства

Данная информация не подвергается постоянному мониторингу и не является частью спецификаций, а предоставляется для более полного описания продукта

Характеристики	Единица измерения	Значение	Способ тестирования
Плотность (при 23°C)	г/см³	0.9612	ASTM D1475
Температура вспышки (в открытом тигле)	°C	24.2	ASTM D92

Растворимость (Внутренняя проверка)

Уайт-Спирит	●	**Бутилацетат**	●
Ксилол	●	**Ацетон**	●
Толуол	●	**Бутанол**	○
Этилацетат	●		

●= неограниченная растворимость
☉= ограниченная растворимость
O= значительная растворимость
○= очень ограниченная растворимость или нерастворимый

Совместимость (ASTM D6887 при T=160°C)

Алифатический полиизоцианат	Несовместима	**Жирные алкидные смолы**	Совместима
Алкидные смолы средней жирности	Совместима	**Аминовая смола**	Несовместима
Тощие алкидные смолы	Несовместима	**Гидроксильная акриловая смола**	Несовместима

Безопасность продукта и защита окружающей среды:
Следует соблюдать стандартные меры безопасности транспортировки алкидных смол. Более подробную информацию по безопасности продукта можно узнать из паспорта безопасности материала, который предоставляется по запросу.

Фасовка: 190 кг (нетто) в металлических бочках.

Хранение: Хранить в прохладном месте при температуре ниже 25 °C и вдали от влаги и прямых солнечных лучей.

Ограничение ответственности: Информация и в особенности рекомендации по применению и использованию продукции Bonyan Kala Chemie предоставлены добросоветстно и с честными намерениями на основании имеющихся на данный момент квалификации и знаний о продуктах при условии их надлежащего хранения, транспортировки и использования в нормальных условиях в течение срока годности. На практике различия материалов, химических составов и фактических местных условия таковы, что при любых правоотношениях из данной информации или рекомендаций или какой-либо консультации не проистекает никаких гарантий или обязательств относительно товарной пригодности или соответствия определенным целям. Необходимо соблюдать права собственности, авторские и патентные права третьих лиц. Все заказы принимаются в соответствии с нашими текущими сроками и условиями поставки. Пользователям следует всегда сверяться с последней версией Спецификаций продукта, которые могут быть предоставлены по запросу и доступны на сайте www.bonyankala.com.