# BAL 117 WS-70

## Жирная алкидная смола

**На основе 70% жирных кислот соевого масла в Уайт-спирите.**

**Описание продукта:**

BAL 117 WS-70 – жирная алкидная смола на основе жирных кислот соевого масла, обладающая очень хорошим поверхностным и глубоким высыханием, блеском и сохранением блеска, адгезией и хорошим покрытием.

**Характеристики и преимущества:**

- Очень хорошее поверхностное и глубокое высыхание
- Отличный блеск и сохранение блеска
- Очень хорошая адгезия
- Очень хорошая стойкость к растворителю
- Хорошее покрытие
- Исключительная связующая способность наполнителя

**Применение:**

- Строительные краски и покрытия
- Глянцевые и полуматовые краски

**Технические свойства:**

**Физические характеристики в жидком состоянии при 25°C**

Данные каждой партии перед выпуском измеряются нашей лабораторией контроля качества.

| Характеристики | Единица измерения | Значение | Способ тестирования |
|---|---|---|---|
| **Содержание масла** (прибл.) | % веса | 50 | Расчеты |
| **Цвет** | Гарднер | Max 4.5 | ASTM D1544 |
| **Вязкость** (при 25°C) | Ст | 10000-20000 | ASTM D1545 |
| **Кислотное число** | мг KOH/г | Max 10 | ASTM D1639 |
| **Сухой остаток** | % веса | 70±1 | ASTM D1259 |

**Типичные свойства**

Данная информация не подвергается постоянному мониторингу и не является частью спецификаций, а предоставляется для более полного описания продукта

| Характеристики | Единица измерения | Значение | Способ тестирования |
|---|---|---|---|
| **Плотность** (при 23°C) | г/см³ | 0.9970 | ASTM D1475 |
| **Температура вспышки** (в открытом тигле) | °C | 26 | ASTM D92 |

**Растворимость** (Внутренняя проверка)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Уайт-Спирит** | ☉ | **Бутилацетат** | ● |
| **Ксилол** | ● | **Ацетон** | ● |
| **Толуол** | ● | **Бутанол** | ☉ |
| **Этилацетат** | ● | | |

●= неограниченная растворимость
☉= ограниченная растворимость
O= значительная растворимость
○= очень ограниченная растворимость или нерастворимый

**Совместимость** (ASTM D6887 при T=160°C)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Алифатический полиизоцианат** | Несовместима | **Жирные алкидные смолы** | Несовместима |
| **Алкидные смолы средней жирности** | Совместима | **Аминовая смола** | Несовместима |
| **Тощие алкидные смолы** | Несовместима | **Гидроксильная акриловая смола** | Несовместима |

**Безопасность продукта и защита окружающей среды:**
Следует соблюдать стандартные меры безопасности транспортировки алкидных смол. Более подробную информацию по безопасности продукта можно узнать из паспорта безопасности материала, который предоставляется по запросу.

**Фасовка:** 190 кг (нетто) в металлических бочках.

**Хранение:** Хранить в прохладном месте при температуре ниже 25 °C и вдали от влаги и прямых солнечных лучей.

**Ограничение ответственности:** Информация и в особенности рекомендации по применению и использованию продукции Bonyan Kala Chemie предоставлены добросоветстно и с честными намерениями на основании имеющихся на данный момент квалификации и знаний о продуктах при условии их надлежащего хранения, транспортировки и использования в нормальных условиях в течение срока годности. На практике различия материалов, химических составов и фактических местных условия таковы, что при любых правоотношениях из данной информации или рекомендаций или какой-либо консультации не проистекает никаких гарантий или обязательств относительно товарной пригодности или соответствия определенным целям. Необходимо соблюдать права собственности, авторские и патентные права третьих лиц. Все заказы принимаются в соответствии с нашими текущими сроками и условиями поставки. Пользователям следует всегда сверяться с последней версией Спецификаций продукта, которые могут быть предоставлены по запросу и доступны на сайте www.bonyankala.com.