

Chemische Zusammensetzung [Masseanteil in %]														Schmelze	<input checked="" type="checkbox"/>	Stück	<input type="checkbox"/>
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Al	N							
0.32	0.41	1.49	0.003	0.005	1.02	1.81	2.30	0.49	1.74	0.0042							

Vorbehandlung :

Ac1 : 756 [°C]	Ac3 : 1000 [°C]	Ms : 327 [°C]
Ac1b : ----- [°C]	Ac1e : ----- [°C]	
Austenitkorngröße nach DIN EN ISO 643		
nach Austenitisierung :		

