

Werkstoff-Nr. :	Werksbezeichnung : CA
Kurzname :	Schmelze :

Chemische Zusammensetzung [Masseanteil in %]													
Schmelze <input type="checkbox"/> Stück <input type="checkbox"/>													
C	Si	Mn	P	S	Cr	Al	Cu	Ti	N	B			
0.097	0.09	2.13	0.008	0.001	0.18	0.05	0.02	0.03	0.004	0.0022			

Abmessung Werkstück : Probe : 1,3 x 4,0 x 7 [mm] Probenentnahmeort : Lage :

Vorbehandlung :

Austenitisierung		
Wärmedauer :	270	[s]
Temperatur :	900	[°C]
Haltezeit :	600	[s]

Ac1 : 690 [°C]	Ac3 : 850 [°C]	Ms : 432 [°C]
Ac1b : ---- [°C]	Ac1e : ---- [°C]	
Austenitkorngroße nach DIN EN ISO 643		
nach Austenitisierung :		

