

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Al	Ti	Nb	N	B	W
0,16	0,22	0,56	0,010	0,007	1,64	0,31	1,54	0,009	0,030	0,0024	0,005	0,012	0,0002	0,008