

Werkstoff-Nr. :	Werksbezeichnung : SUB - 2
Kurzname :	Schmelze :

Chemische Zusammensetzung [Masseanteil in %] Schmelze <input type="text"/> Stück <input type="text"/>														
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Al	Cu	Ti	Nb	N	B
0,19	0,25	1,30	0,005	0,009	1,22	0,31	0,60	0,01	0,041	0,03	0,003	0,005	0,013	0,0005

Abmessung Werkstück : Probe : 1,3 x 4,0 x 7 [mm] Probenentnahmeort : Lage :

Austenitisierung		Ac1 : 725 [°C]		Ac3 : 820 [°C]		Ms : 400 [°C]	
Wärmedauer : 258 [s]		Ac1b : ----- [°C]		Ac1e : ----- [°C]			
Temperatur : 860 [°C]		Austenitkorngröße nach DIN 50601					
Haltezeit : 600 [s]		nach Austenitisierung :					

