

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Werkstoff-Nr. : | Werksbezeichnung : TRIP 2 |
| Kurzname : | Schmelze : |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|--------|--------|--|--|
| Chemische Zusammensetzung [Masseanteil in %] Schmelze <input type="text"/> Stück <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Al | Cu | Ti | N | B | | |
| 0,255 | 1,06 | 1,45 | 0,010 | 0,011 | 1,02 | 0,084 | 0,20 | 0,014 | 0,20 | 0,026 | 0,0093 | 0,0029 | | |

Abmessung Werkstück : Probe : 1,3 x 4,0 x 7 [mm] Probenentnahmeort : Lage :

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|
| Austenitisierung | | Ac1 : 741 [°C] | | Ac3 : 851 [°C] | | Ms : 370 [°C] | |
| Wärmedauer : 285 [s] | | Ac1b : ----- [°C] | | Ac1e : ----- [°C] | | | |
| Temperatur : 950 [°C] | | Austenitkorngröße nach DIN 50601 | | | | | |
| Haltezeit : 300 [s] | | nach Austenitisierung : | | | | | |

