

Werkstoff-Nr. :	Werksbezeichnung : TRIP 1 Ind.-Konzept
Kurzname :	Schmelze :

Chemische Zusammensetzung [Masseanteil in %]    Schmelze <input type="text"/> Stück <input type="text"/>													
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Al	Cu	Ti	N	B	
0,183	0,970	2,392	0,012	0,018	0,249	0,090	0,190	0,020	0,211	0,033	0,0084	0,0018	

Abmessung Werkstück :                      Probe :    1,3 x 4,0 x 7    [mm]                      Probenentnahmeort :                      Lage :

Vorbehandlung :

Austenitisierung		
Wärmedauer :	285	[s]
Temperatur :	950	[°C]
Haltezeit :	300	[s]

Ac1 : 705	[°C]	Ac3 : 855	[°C]	Ms : 390	[°C]
Ac1b : ----	[°C]	Ac1e : ----	[°C]		
Austenitkorngröße nach DIN 50601					
nach Austenitisierung :					

