

Werkstoff-Nr. :	Werksbezeichnung : CA
Kurzname :	Schmelze :

Chemische Zusammensetzung [Masseanteil in %]														Schmelze <input type="checkbox"/>	Stück <input type="checkbox"/>
C	Si	Mn	P	S	Cr	Al	Cu	Ti	N	B					
0.097	0.09	2.13	0.008	0.001	0.18	0.05	0.02	0.03	0.004	0.0022					

Abmessung Werkstück : Probe : 1,3 x 4,0 x 7 [mm] Probenentnahmeort : Lage :

Vorbehandlung :

Austenitisierung		
Wärmedauer :	270	[s]
Temperatur :	900	[°C]
Haltezeit :	600	[s]

Ac1 : 690	[°C]	Ac3 : 850	[°C]	Ms : 432	[°C]
Ac1b : -----	[°C]	Ac1e : -----	[°C]		
Austenitkorngröße nach DIN EN ISO 643					
nach Austenitisierung :					

