

Chemische Zusammensetzung [Masseanteil in %]														
Schmelze <input checked="" type="checkbox"/> Stück <input type="checkbox"/>														
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Al	Cu	Ti	Nb	N	B	Ce
0,19	0,26	0,70	0,01	0,006	1,65	0,26	1,41	0,02	0,25	0,04	0,067	0,002	0,0005	0,06

Ac1 : 732	[°C]	Ac3 : 837	[°C]	Ms : 402	[°C]
Ac1b : ----	[°C]	Ac1e : ----	[°C]		
Austenitkorngöße nach DIN 50601					
nach Austenitisierung :					

