

Werkstoff-Nr. :	1.2738	Werksbezeichnung :	273810 SQ 738 HH
Kurzname :	40CrMnNiMo8-6-4	Schmelze :	716468


Chemische Zusammensetzung [Masseanteil in %]    Schmelze <input checked="" type="checkbox"/> Stück <input type="checkbox"/>														
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	Nb	V	Ti	Al	N	W
0,320	0,150	1,570	0,004	0,001	1,690	0,350	1,050	0,106	0,020	0,101	0,001	0,010	0,0069	0,001

Abmessung Werkstück :    nicht bekannt        Probe :    5.0x10.0    [mm]        Probenentnahmeort :    nicht bekannt        Lage :    nicht bekannt

Vorbehandlung :    nicht bekannt

Austenitisierung	
Wärmedauer :	600    [s]
Temperatur :	880    [°C]
Haltezeit :	600    [s]

Ac1 : 728    [°C]	Ac3 : 781    [°C]	Ms : 315    [°C]
Ac1b : ----    [°C]	Ac1e : ----    [°C]	
Austenit Korngröße nach DIN 50601		
nach Austenitisierung : G= 10-11		



[illegible]

Temperatur —»

Zeit —»

5 **S**  
min  
std