

Chemische Zusammensetzung [Masseanteil in %]													
Schmelze <input type="text"/> Stück <input type="text"/>													
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Al	Cu	Ti	Nb	B
0,18	0,49	3,86	0,008	0,011	0,10	0,01	0,10	0,005	0,029	0,10	0,047	0,005	0,0038

Ac1 : ----	[°C]	Ac3 : 818	[°C]	Ms : 343	[°C]
Ac1b : 666	[°C]	Ac1e : 762	[°C]		
Austenitkorngöße nach DIN 50601					
nach Austenitisierung :					

