

Chemische Zusammensetzung [Masseanteil in %]													
Schmelze <input type="checkbox"/> Stück <input checked="" type="checkbox"/>													
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Al	Cu	Nb	N	
0,30	0,50	1,41	0,019	0,058	1,25	0,08	0,20	0,009	0,013	0,15	0,03	0,0112	

Ac1 : 745	[°C]	Ac3 : 810	[°C]	Ms : 346	[°C]
Ac1b : ----	[°C]	Ac1e : ----	[°C]		
Austenitkorngöße nach DIN 50601					
nach Austenitisierung :					

