

Werkstoff-Nr. :	Werksbezeichnung : LHD p1
Kurzname :	Schmelze :

Chemische Zusammensetzung [Masseanteil in %] Schmelze <input type="text"/> Stück <input type="text"/>														
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Al	Cu	Ti	Nb	B	
0,18	0,49	3,86	0,008	0,011	0,10	0,01	0,10	0,005	0,029	0,10	0,047	0,005	0,0038	

Abmessung Werkstück : Probe : 1,3 x 4,0 x 7 [mm] Probenentnahmeort : Lage :

Vorbehandlung :

Austenitisierung	
Wärmedauer :	285 [s]
Temperatur :	950 [°C]
Haltezeit :	300 [s]

Ac1 : ---- [°C]	Ac3 : 818 [°C]	Ms : 343 [°C]
Ac1b : 666 [°C]	Ac1e : 762 [°C]	
Austenitkorngröße nach DIN EN ISO 643		
nach Austenitisierung :		

