

Chemische Zusammensetzung [Masseanteil in %]														
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Al	Cu	Ti	Nb	N	B
0,19	0,31	0,70	0,005	0,003	1,65	0,31	1,55	0,10	0,025	0,01	0,0023	0,030	0,008	0,0033

Lage : nicht bekannt

Austenitisierung		
Wärmedauer :	417	[s]
Temperatur :	1250	[°C]
Haltezeit :	300	[s]

Ac1: 716 [°C]	Ac3: 856 [°C]	Ms: 408 [°C]
Ac1b: ----- [°C]	Ac1e: ----- [°C]	
Austenitkorngröße nach DIN EN ISO 643		
nach Austenitisierung: nicht bestimmt		

