

Werkstoff-Nr. :	Werksbezeichnung : SUBST.
Kurzname :	Schmelze :

Chemische Zusammensetzung [Masseanteil in %] Schmelze <input type="text"/> Stück <input type="text"/>													
C	Si	Mn	S	Cr	Ni	Al	Ti	Nb	N				
0.21	0.26	1.50	0.01	1.30	---	0.04	---	0.04	0.018				

Abmessung Werkstück : Probe : 1.3 x 4.0 x 7 [mm] Probenentnahmeort : Lage :

Austenitisierung		Ac1 : 735 [°C]		Ac3 : 845 [°C]		Ms : 385 [°C]	
Wärmedauer : 267 [s]		Ac1b : ---- [°C]		Ac1e : ---- [°C]			
Temperatur : 890 [°C]		Austenitkorngröße nach DIN 50601					
Haltezeit : 600 [s]		nach Austenitisierung :					

