

Chemische Zusammensetzung [Masseanteil in %]															Schmelze <input checked="" type="checkbox"/>		Stück <input type="checkbox"/>	
C	Si	Mn	P	S	Al	Cr	Ti	Nb	Cu	Ni	V	Mo	B	N				
0,8100	0,2030	0,4600	0,0200	0,0010	0,0300	0,1420	0,0050	0,0010	0,0320	0,0520	0,1030	0,0250	0,0001	0,0057				

Vorbehandlung : nicht bekannt

Ac1 : 731	[°C]	Ac3 : 757	[°C]	Ms : 193	[°C]
Ac1b : -----	[°C]	Ac1e : -----	[°C]		
Austenitkorngröße nach DIN EN ISO 643					
nach Austenitisierung : nicht bestimmt					

