

Werkstoff-Nr. :	Werksbezeichnung : TRIP 5
Kurzname :	Schmelze :

Chemische Zusammensetzung [Masseanteil in %] Schmelze <input type="text"/> Stück <input type="text"/>													
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Al	Cu	Sn	N	W	
0,25	0,98	1,52	0,011	0,012	1,05	0,05	0,23	0,011	0,21	0,001	0,008	0,012	

Abmessung Werkstück : Probe : 1,3 x 4,0 x 7 [mm] Probenentnahmeort : Lage :

Austenitisierung	
Wärmedauer :	285 [s]
Temperatur :	950 [°C]
Haltezeit :	300 [s]

Ac1 : 750 [°C]	Ac3 : 850 [°C]	Ms : 360 [°C]
Ac1b : ---- [°C]	Ac1e : ---- [°C]	
Austenitkorngröße nach DIN 50601		
nach Austenitisierung :		

